

Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet

Übersicht über die genormten Kurzzeichen

DIN
4076
Teil 5

Terms and symbols in the field of wood; compilation of the standardized terms

1 Zweck

Diese Norm enthält die auf dem Holzgebiet genormten Kurzzeichen; sie soll deren Anwendung und die Bildung neuer Kurzzeichen erleichtern.

2 Benennungen und Kurzzeichen

Tabelle 1. Kurzzeichen in alphabetischer Reihenfolge

Kurzzeichen	Benennung	DIN
A (A 1, A 2)	Nichtbrennbare Baustoffe	4102 Teil 1
ABA	Abachi (Ayous, Obeche, Samba, Wawa)	4076 Teil 1
ABU	Abura (Bahia, Vuku)	4076 Teil 1
AD	Tischlerholz für Außenanwendung deckend zu streichen	68 360 Teil 1
ADI	Andiroba (Cedro macho, Krappa, Crabwood)	4076 Teil 1
ADO	Andoung	4076 Teil 1
AFR	Afrormosia (Asamela, Kokrudua)	4076 Teil 1
AFZ	Afzelia, afrikanisches und asiatisches (Apa, Chanfuta, Doussie, Lingue, Maka Mong)	4076 Teil 1
AGB	Agba (Tola branca)	4076 Teil 1
AGQ	Angelique (Basralocus)	4076 Teil 1
AGT	Agathis (Damar minyak, East Indian Kauri)	4076 Teil 1
AH	Ahorn, Berg- (Sycamore, Maple)	4076 Teil 1
AHZ	Ahorn, Zucker- (Vogelaugenahorn) [Maser], Sugar maple)	4076 Teil 1
AKO	Antiaris (Ako, Bonkonko, Chenchen, Kyenkyen)	4076 Teil 1
ALR	Alerce (Lahuan)	4076 Teil 1
AMA	Amarant (Purpleheart, Amaranth)	4076 Teil 1
AND	Tischlerholz für Außenanwendung nicht deckend zu streichen	68 360 Teil 1
ANG	Angelin (Cochenilla)	4076 Teil 1
ANI	Aningeri (Aningre, Aningueri)	4076 Teil 1
AS	Aspe (Espe, Zitterpappel)	4076 Teil 1
ASA	Assacu (Possentrie)	4076 Teil 1
AVO	Avodire (Lusamba)	4076 Teil 1
AW	Sperrholzverleimung beständig auch bei erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung (bedingt wetterbeständig)	68 705 Teil 2
AZO	Azobe (Bongossi, Ekki)	4076 Teil 1

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Normenausschuß Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Kurzzeichen	Benennung	DIN
B	besäumte Bretter und Bohlen	68 370
B 1	Klebung beständig in geschlossenen Räumen mit im allgemeinen niedriger Luftfeuchtigkeit, soweit das Freiluftklima auch bezüglich Temperatur und Luftfeuchte nicht unmittelbar einwirken kann	68 602
B 1 2)	Schwerentflammbare Baustoffe	4102 Teil 1
B 2	Klebung beständig in geschlossenen Räumen mit kurzzeitig hoher und wechselnder Luftfeuchte und gelegentlicher kurzzeitiger Wassereinwirkung	68 602
B 2 2)	Normalentflammbare Baustoffe	4102 Teil 1
B 3	Klebung beständig gegen Klimaeinflüsse in einem Klimagebiet mit gemäßigtem Klima	68 602
B 3 2)	Leichtentflammbare Baustoffe	4102 Teil 1
B 4	Klebung beständig gegen Klimaeinflüsse in einem Klimagebiet mit gemäßigtem Klima unter besonders ungünstigen Bedingungen	68 602
BAB	Baboen (Bicuiba, Virola, Banak, Quinquamadou, Yayamadou, Dalli)	4076 Teil 1
BAF	Bleistiftholz, Afrikanisches (African pencil cedar)	4076 Teil 1
BAL	Balsa	4076 Teil 1
BB	Birnbaum	4076 Teil 1
BER	Berlinia (Ebiara)	4076 Teil 1
BFU	Bau-Furniersperrholz	68 705 Teil 3 1)
BFU 20	nicht wetterbeständig verleimtes Bau-Furniersperrholz für den Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse 20 3)	68 705 Teil 3 1)
BFU 100	wetterbeständig verleimtes Bau-Furniersperrholz für den Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse 100 3)	68 705 Teil 3 1)
BFU 100 G	wetterbeständig verleimtes Bau-Furniersperrholz, das durch Verwendung von Holzarten mit hoher Resistenz oder durch Behandlung mit Holzschutzmitteln für den Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse 100 G 3) vorgesehen ist	68 705 Teil 3 1)
BFU-BU	Bau-Furniersperrholz aus Buche	68 705 Teil 5
BFU-BU 100	wetterbeständig verleimtes ungeschliffenes Buchen-Furniersperrholz für den Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse 100 3)	68 705 Teil 5
BFU-BU 100 G	wetterbeständig verleimtes ungeschliffenes, gegen holzerstörende Pilze (Basidiomyceten) mit Schutzmitteln behandeltes Buchen-Furniersperrholz für den Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse 100 G 3)	68 705 Teil 5
BI	Birke, Gemeine (Weiß-, Hänge-, Sandbirke, Haar-, Moorbirke)	4076 Teil 1
BIL	Bilinga (Opepe, Badi)	4076 Teil 1
KA	Bleistiftholz, Kalifornisches (Incense cedar)	4076 Teil 1
BOS	Bosse (Guarea)	4076 Teil 1
BPH	Bitumen-Holzfasersplatte	68 752
BPH 1	Bitumen-Holzfasersplatte (normal)	68 752
BPH 2	Bitumen-Holzfasersplatte (extra)	68 752
BRU	Bruyere	4076 Teil 1
BST	Bau-Stabsperrholz	68 705 Teil 4 1)
BSTAE	Bau-Stäbchensperrholz	68 705 Teil 4 1)
BST 20 bzw. BSTAE 20	nicht wetterbeständig verleimtes Bau-Stabsperrholz bzw. Bau-Stäbchensperrholz für den Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse 20 3)	68 705 Teil 4 1)
BST 100 bzw. BSTAE 100	wetterbeständig verleimtes Bau-Stabsperrholz bzw. Bau-Stäbchensperrholz für den Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse 100 3)	68 705 Teil 4 1)
BST 100 G bzw. BSTAE 100 G	wetterbeständig verleimtes Bau-Stabsperrholz bzw. Bau-Stäbchensperrholz, das durch Verwendung von Holzarten mit hoher Resistenz oder durch Behandlung mit Holzschutzmitteln für den Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse 100 G 3) vorgesehen ist	68 705 Teil 4 1)

1) Entwurf Februar 1980

2) Kennzeichnung: DIN 4102 – B 1 usw.

3) Holzwerkstoffklassen 20, 100 und 100 G nach DIN 68 800 Teil 2

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Kurzzeichen	Benennung	DIN
BU	Buche (Rotbuche)	4076 Teil 1
BU-E	Buche-Exquisit für Parkett	280 Teil 1 280 Teil 3
BU-S	Buche-Standard für Parkett	280 Teil 1 280 Teil 3
BUB	Bubinga (Kevazingo)	4076 Teil 1
BUC	Buchsbaum	4076 Teil 1
BVI	Bleistiftholz, Virginisches (Eastern red cedar)	4076 Teil 1
BWA	Banga Wanga (Mutiria)	4076 Teil 1
CAF	Canarium, Afrikanisches (Aiele, Abel)	4076 Teil 1
CAM	Campeche (Blauholz)	4076 Teil 1
CAT	Cativo	4076 Teil 1
CED	Cedro (Cedrela, Zeder)	4076 Teil 1
CEI	Ceiba (Fromager, Fuma)	4076 Teil 1
CF 4)	Chromat-Fluorid-Gemische	4076 Teil 4 *)
CFA 4)	Chromat-Fluorid-Arsenat-Gemische	4076 Teil 4 *)
CFB 4)	Chromat-Fluorid-Borat-Gemische	4076 Teil 4 *)
CK 4), 5)	Chromat-Kupfersalz-Gemische	4076 Teil 4 *)
CKA 4), 5)	Chromat-Kupfersalz-Arsenat-Gemische	4076 Teil 4 *)
CKB 4), 5)	Chromat-Kupfersalz-Borat-Gemische	4076 Teil 4 *)
CKF 4), 5)	Chromat-Kupfersalz-Fluorid-Gemische	4076 Teil 4 *)
COC	Cocobolo	4076 Teil 1
CUB	Courbaril (Locust, Guapinol)	4076 Teil 1
CUS	Cocuswood (Cocus)	4076 Teil 1
DA	Dabema (Dahoma)	4076 Teil 1
DAN	Daniellia (Faro, Ogea)	4076 Teil 1
DG	Douglasie	4076 Teil 1
DGA	Douglas Fir (Oregon pine)	4076 Teil 1
DIB	Dibetou (Bibolo)	4076 Teil 1
DIM	Diambi	4076 Teil 1
DKS	Dekorative Schichtpreßstoffplatte A	16 926 53 799
DS	Dachschindel (Holzschindel)	68 119 Teil 1
DSG	Dachschindel, auf beiden Seiten gesägt	68 119 Teil 1
DSGP	Dachschindel, auf einer Seite gesägt, auf der anderen Seite gespalten	68 119 Teil 1
DSP	Dachschindel, auf beiden Seiten gespalten	68 119 Teil 1
DUK	Douka (Okola)	4076 Teil 1
E	Holzschutzmittel auch für Holz, das extremer Beanspruchung ausgesetzt ist (Erdkontakt, fließendes Wasser o. ä.)	68 800 Teil 3
EBE	Ebenholz, Afrikanisches, Asiatisches, Madagaskar-	4076 Teil 1
EBM	Ebenholz, Macassar- (Gestreiftes Ebenholz)	4076 Teil 1
EI	Eiche, Stiel- (Sommereiche) Eiche, Trauben- (Wintereiche)	4076 Teil 1
*) Z. Z. Entwurf 4) Gruppeneinteilung der Holzschutzmittel im Verzeichnis der Prüfzeichen für Holzschutzmittel (Holzschutzmittelverzeichnis) Erich Schmidt Verlag Berlin 5) Im englischen Sprachgebrauch werden Kupfersalze allgemein durch „C“ gekennzeichnet, so daß die entsprechenden Kurzzeichen lauten: CC, CCA, CCB und CCF.		

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Kurzzeichen	Benennung	DIN
EI-E	Eiche-Exquisit für Parkett	280 Teil 1 280 Teil 3
EI-G	Eiche-Gestreift für Parkett	280 Teil 2
EI-N	Eiche-Natur für Parkett	280 Teil 2
EI-R	Eiche-Rustikal für Parkett	280 Teil 1 280 Teil 2 280 Teil 3
EI-S	Eiche-Standard für Parkett	280 Teil 1 280 Teil 3
EI-X	Eiche-X für Fertigparkett	280 Teil 5
EI-XX	Eiche-XX für Fertigparkett	280 Teil 5
EI-XXX	Eiche-XXX für Fertigparkett	280 Teil 5
EIJ	Eiche, Japanische (Mizunara, Onara)	4076 Teil 1
EIR	Eiche, Rot- (Red oak)	4076 Teil 1
EIW	Eiche, Weiß- (Amerikanische Weißeiche)	4076 Teil 1
EKA	Edelkastanie (Echte Kastanie)	4076 Teil 1
ER	Erle (Rot-, Schwarz-, Grau-, Weißerle)	4076 Teil 1
ES	Esche (Gemeine)	4076 Teil 1
ESA	Esche, Amerikanische (Weißesche, White ash)	4076 Teil 1
ESJ	Esche, Japanische (Tamo)	4076 Teil 1
ESS	Essia (Abale)	4076 Teil 1
EVI	Evino	4076 Teil 1
EYG	Eyong (Yellow Sterculia)	4076 Teil 1
F	Holzschutzmittel wirksam zur Brandschutzausrüstung von Holz- und Holzwerkstoffen (Feuerschutzbehandlung)	68 800 Teil 3
F 30	Feuerwiderstandsdauer 30 min	4102 Teil 2
F 60	Feuerwiderstandsdauer 60 min	4102 Teil 2
F 90	Feuerwiderstandsdauer 90 min	4102 Teil 2
F 120	Feuerwiderstandsdauer 120 min	4102 Teil 2
F 180	Feuerwiderstandsdauer 180 min	4102 Teil 2
FEI	Freijo (Amerikanische Cordia, Laurel)	4076 Teil 1
FI	Fichte (Europäische Fichte, Weißholz)	4076 Teil 1
FIS	Fichte, Sitka- (Spruce, Sitka spruce)	4076 Teil 1
FPO	Flachpreßplatte mit feinspaniger Oberfläche	68 761 Teil 4 *)
FPY	Flachpreßplatte für allgemeine Zwecke	68 761 Teil 1
FRA	Framire (Black afara, Idigbo, Emeri)	4076 Teil 1
FU	Furniersperrholz	68 705 Teil 2 68 792
GE	Holzpflaster für gewerbliche Zwecke	68 701
GOP	Goupie (Kopie, Kabukalli)	4076 Teil 1
GRE	Greenheart (Demerara Greenheart)	4076 Teil 1
HB	Hainbuche (Weißbuche)	4076 Teil 1
HEM	Hemlock (Western Hemlock)	4076 Teil 1
HF	Holzfaserplatte	68 754 Teil 1 68 753
HFD	Poröse Holzfaserplatte	68 750 68 753
*) Siehe Seite 3		
3) Siehe Seite 2		