

DIN 52338

ICS 81.040.20

Ersatz für
DIN 52338:1985-09**Prüfverfahren für Flachglas im Bauwesen –
Kugelfallversuch für Verbundglas**Test methods for flat glass in building –
Ball drop test for laminated glassMéthodes d'essai pour verre plan dans le bâtiment –
Essai de choc à la bille pour verre feuilleté

Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Bezeichnung	4
4 Geräte.....	4
4.1 Fallkörper.....	4
4.2 Falleinrichtung	4
4.3 Halteeinrichtung für die Probe.....	4
5 Proben	5
5.1 Probenmaße	5
5.2 Probenanzahl.....	5
5.3 Probenzustand und -vorbereitung.....	5
6 Durchführung.....	5
7 Auswertung.....	6
8 Prüfbericht.....	6
Literaturverzeichnis.....	7

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-09-29 AA „Glas im Bauwesen“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Neben der redaktionellen Überarbeitung wurden die Anforderungen in Hinblick auf die Übereinstimmung mit Europäischen Normen geringfügig angepasst.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 52338:1985-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Standard-Prüftemperatur geändert auf (20 ± 5) °C analog DIN EN 12600:2003-04;
- b) Fallhöhe 4 000 mm aufgenommen analog DIN EN 14449:2005-07;
- c) Erweiterung der Definition einer durchschlagenen Probe auf Durchdringung innerhalb von 5 s analog DIN EN 356:2000-02;
- d) Inhalt redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 52338: 1977-08, 1985-09