

Luft- und Raumfahrt
Geschirmte Leitungen mit Kupferleiter
 mit isoliertem Schirm ein- bis vieradrig
 600 V 105 °C
 Technische Lieferbedingungen
 Nicht für Neukonstruktionen

DIN
65 359

Aerospace; shielded electrical cables, copper conductors, insulated shield,
 one to four conductors, 600 V, 105 °C technical specification

Ersatz für Ausgabe 09.87

Aéronautique et espace; câbles électriques blindés à âme en cuivre, blindage
 isolé, un à quatre conducteurs, 600 V, 105 °C; spécification technique

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Inhalt

		Seite			Seite
1	Anwendungsbereich	1	4.2	Prüfung der Merkmale (Qualifikationsprüfung)	3
2	Allgemeines	1	4.2.1	Werkstoff	3
			4.2.2	Bauausführung	3
3	Anforderungen	1	4.2.3	Abriebfestigkeit der Leitung	4
3.1	Allgemeine Anforderungen	1	4.2.4	Zerreifestigkeit und Bruchdehnung des Mantels	4
3.2	Technische Anforderungen	1	4.2.5	Biegen bei Klte	4
3.2.1	Werkstoff	1	4.2.6	Biegen nach Wärmebeanspruchung	4
3.2.2	Bauausführung	1	4.2.7	Brennverhalten	4
3.2.3	Abriebfestigkeit der Leitung	2	4.2.8	Ltbarkeit des Schirms	5
3.2.4	Zerreifestigkeit und Bruchdehnung des Mantels	2	4.2.9	Bestndigkeit gegen Flssigkeiten	5
3.2.5	Biegen bei Klte	2	4.2.10	Spannungsfestigkeit	6
3.2.6	Biegen nach Wärmebeanspruchung	2	4.2.11	Fehlerfreiheit des Mantels und der Hlle	6
3.2.7	Brennverhalten	2	4.2.12	Isolationswiderstand bei 23 °C	6
3.2.8	Ltbarkeit des Schirms	2	4.2.13	Leiterwiderstand	6
3.2.9	Bestndigkeit gegen Flssigkeiten	2	4.2.14	Kennzeichnung	6
3.2.10	Spannungsfestigkeit	2	4.3	Abnahmeprfung	6
3.2.11	Fehlerfreiheit des Mantels und der Hlle	2			
3.2.12	Isolationswiderstand bei 23 °C	3	5	Lieferart	6
3.2.13	Leiterwiderstand	3	5.1	Verpackung	6
3.2.14	Kennzeichnung	3	5.2	Kennzeichnen der Verpackung	6
4	Qualittsprfung	3		Zitierte Normen und andere Unterlagen	7
4.1	Allgemeines	3			

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist fr isolierte, geschirmte, ein- und mehradrig e Leitungen nach LN 29 866 anzuwenden.

2 Allgemeines

Wird der Ausdruck "Ader" verwendet, so ist darunter ein einzelner isolierter Leiter gemeint, der fr sich allein als einadrig e Leitung verwendet werden kann.

Die in dieser Norm angegebenen elektrischen Spannungen sind, soweit nicht anders angegeben, Effektivwerte der Wechselspannungen.

3 Anforderungen

3.1 Allgemeine Anforderungen

Keine Anforderungen

3.2 Technische Anforderungen

3.2.1 Werkstoff

3.2.1.1 Schirmdrhte

Die fr den Schirm zu verwendenden Kupferdrhte sind nach LN 29 889 Teil 1 auszuwhlen.

3.2.1.2 Mantel

Der Mantel ein- und mehradriger Leitungen mu bestndig gegen Befall von Schimmelpilzen sein.

3.2.2 Bauausfhrung

3.2.2.1 Allgemeines

Zum Aufbau der Leitungen nach dieser Norm drfen nur Adern nach LN 9251 Ausfhrung A und nach LN 9253 Typ B verwendet werden.

Zum Aufbau mehradriger Leitungen drfen nur Adern gleichen Leiternennquerschnitts verwendet werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fr Normung e. V.

Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fr Normung e. V., Berlin, gestattet.

3.2.2.2 Verseilung

Die Adern müssen mit Linksdrall verseilt sein. Die Schlaglänge darf nicht weniger als das 16fache und nicht mehr als das 28fache des maximal zulässigen Außendurchmessers einer Ader betragen. Fülladern dürfen nicht enthalten sein. Die Adern dürfen nicht gespleißt sein.

3.2.2.3 Schirm**3.2.2.3.1 Allgemeines**

Die für das Schirmgeflecht verwendeten Drähte müssen frei von Knicken, Schlingen und Rissen sein und dürfen keine korrodierte Oberfläche oder andere Unreinheiten in der Oberflächenveredelung haben. Das Schirmgeflecht muß am Leitungsende zurückschiebbar sein. Der Schirm muß auf der Gesamtheit der verseilten Adern aufliegen und darf nicht deformieren.

3.2.2.3.2 Flechtwinkel

Der Flechtwinkel α , gemessen zur Leitungslängsachse, muß mindestens 10° betragen.

3.2.2.3.3 Bedeckung

Das Schirmgeflecht muß eine Bedeckung K von mindestens 85 % haben.

3.2.2.4 Mantel und Hülle

Bei Leitungen nach LN 29 866 müssen über dem Schirm ein PVC-Mantel und eine PA-Hülle aufgebracht sein.

Der Schmelzpunkt der PA-Hülle muß über $+ 210^\circ\text{C}$ liegen.

An einer beliebigen Schnittstelle des Mantels und der Hülle darf das Verhältnis Mittelwert/Kleinstwert der Mantel- bzw. Hüllenwanddicke nicht größer sein als 1,43.

3.2.2.5 Maße und Massen

Maße und Massen nach LN 29 866.

3.2.3 Abriebfestigkeit der Leitung

Die Leitungen müssen bei Prüfung nach Abschnitt 4.2.3 mindestens 100 Doppelhüben bei einer Gesamtmasse nach Tabelle 1 standhalten, ohne daß der Mantel und die Hülle durchgerieben werden.

3.2.4 Zerreißfestigkeit und Bruchdehnung des Mantels

Der von der Leitung abgezogene Mantel (ohne Hülle) muß eine Mindestzerreißfestigkeit von 10 N/mm^2 und eine Mindestbruchdehnung von 120 % haben.

Nach einer Lagerzeit von 4 d (Tagen) bei $(135 \pm 2)^\circ\text{C}$ dürfen die gemessenen Werte sich höchstens um 25 % ändern.

3.2.5 Biegen bei Kälte

Nach einer 4stündigen Lagerung bei $(- 55 \pm 2)^\circ\text{C}$ darf eine anschließend bei dieser Temperatur über einen Dorn nach Tabelle 2 gewickelte Leitung keine

Brüche und Risse an Mantel, Hülle und Adern aufweisen.

Tabelle 1.

Leiternennquerschnitt	Gesamtmasse
mm ²	kg
0,4	0,9
0,6	1
1	1
1,2	1
2	1,2
3	1,2

Tabelle 2.

Außennenn- durchmesser der Leitung	Dorndurchmesser für Kälte- und Wärmebeanspruchung
mm	mm
$\leq 4,5$	200
$> 4,5 \leq 6,0$	300
$> 6,0 \leq 7,5$	400
$> 7,5$	500

3.2.6 Biegen nach Wärmebeanspruchung

Nach einer 168stündigen Temperaturbeanspruchung bei $(120 \pm 2)^\circ\text{C}$ darf eine anschließend auf $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ abgekühlte und über einen Dorn nach Tabelle 2 gewickelte Leitung keine Brüche und Risse an Mantel, Hülle und Adern aufweisen.

3.2.7 Brennverhalten

Nach Entfernen der Flamme muß die Leitung innerhalb von 30 s selbst verlöschen. Es darf sich eine Brennstrecke von höchstens 250 mm Länge, von der Mitte der Einwirkzone nach oben gemessen, ergeben. Herabfallende Werkstoffteilchen dürfen ein unter der Leitung aufgespanntes Seidenpapier nicht in Brand setzen.

3.2.8 Lötbarkeit des Schirms

Der Schirm muß lötbar sein; der Mantel darf durch die beim Löten auftretende Wärme nicht beschädigt werden und nicht mehr als 1 mm in der Richtung der Leitungslängsachse schrumpfen.

3.2.9 Beständigkeit gegen Flüssigkeiten

Die Leitungen müssen beständig sein gegen 20stündiges Einwirken jedes Prüfmittels nach Tabelle 3 (Auswahl aus VG 95 214 Teil 4).

3.2.10 Spannungsfestigkeit

Die Leitungen müssen einer Wechsellastspannung zwischen Ader und Ader(n) sowie zwischen Adern und Schirm von 1500 V, 40 bis 60 Hz, standhalten.

3.2.11 Fehlerfreiheit des Mantels und der Hülle

Der Mantel und die Hülle müssen einer Wechsellastspannung von 1000 V, 40 bis 60 Hz zwischen Schirm und Ader(n) gegen Masse über eine Zeit von mindestens 0,2 s standhalten.

3.2.12 Isolationswiderstand bei 23 °C

Der Isolationswiderstand muß bei $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ mindestens $50 \text{ MOhm} \cdot \text{km}$ betragen. Der Isolationswiderstand zwischen Schirm und Salzlösung muß mindestens $1 \text{ MOhm} \cdot \text{km}$ betragen.

3.2.13 Leiterwiderstand

Leiterwiderstand nach LN 29 866.

3.2.14 Kennzeichnung

3.2.14.1 Farb-Kennzeichnung der Adern

Farb-Kennzeichnung der Adern nach LN 29 866.

3.2.14.2 Kennzeichnung der Leitung

Kennzeichnung der Leitung nach LN 29 575 durch Bedruckung oder Kennfäden.

4 Qualitätsprüfung

4.1 Allgemeines

Als Qualifikationsprüfung gelten die unter dem Abschnitt 4.2 aufgeführten Prüfungen. Ihre Ergebnisse sind die Grundlage für die Qualifikation der Lieferung.

4.2 Prüfung der Merkmale (Qualifikationsprüfung)

Die Einhaltung der Technischen Anforderungen ist durch die im Abschnitt 4.2 aufgeführten Prüfungen nachzuweisen.

Bei Anwendung dieser Leitungen für den wehrtechnischen Bereich wird die hierfür vorgeschriebene Musterprüfung nach LTF 6145-0001 als Qualifikationsprüfung durchgeführt.

Eine Prüfung der Leitungen mit Leiternennquerschnitten von:

$0,6 \text{ mm}^2$ gilt für Leitungen mit Leiternennquerschnitten von $0,4$ bis 1 mm^2 ,

2 mm^2 gilt für Leitungen mit Leiternennquerschnitten von $1,2$ bis 3 mm^2 .

Geprüft werden dreiadrige Leitungen. Werden gleiche Werkstoffe und Verfahren verwendet, sind ein-, zwei- und vieradrigte Leitungen in der Prüfung eingeschlossen.

Tabelle 3.

Nr nach VG	Benennung	NATO-Code	Prüf-temperatur °C
1.2	Turbinenkraftstoff für Luftfahrzeuge	F-40	23 ± 2
1.3	Ottokraftstoff für Fahrzeuge	F-50	23 ± 2
1.4	Schmieröl, synthetisch	O-156	50 ± 2
1.6	Schmierfett für Luftfahrzeuge	G-354	50 ± 2
1.7	Hydrauliköl auf Mineralölbasis	H-515	50 ± 2
1.11	Enteisungs- und Entfrostsungsflüssigkeit	S-745	23 ± 2
1.13	Hydraulikflüssigkeit auf Phosphorsäure-Ester-Basis (feuerbeständig) Typ IV	-	50 ± 2
2.1	Feuerlöschmittel, Bromchlordifluormethan	-	-15 ± 5
3.1	Reinigungsmittel, Trichlorethan	-	23 ± 2
3.2	Reinigungsmittel, Methylethylketon, technisch	-	23 ± 2

Bei der Qualifikationsprüfung sind nachstehende Prüfungen durchzuführen.

4.2.1 Werkstoff

4.2.1.1 Schirmdrähte

Die Dichtheit der Zinnaufgabe und die Bruchdehnung der Schirmdrähte ist nach LN 29 889 Teil 2 zu prüfen.

4.2.1.2 Mantel

Zum Nachweis der Beständigkeit gegen Befall durch Schimmelpilze genügt der Nachweis der Verwendung von Werkstoffen entsprechend MIL-STD-454, Forderung Nr. 4, Gruppe 1.

4.2.2 Bauausführung

4.2.2.1 Allgemeines

Die zu verwendenden Adern sind nach LN 29 572 zu prüfen.

4.2.2.2 Verseilung

Die Schlagrichtung ist mit dem Auge, die Schlaglänge der Verseilelemente ist mit einem Maßband nach DIN 6403 zu prüfen.

4.2.2.3 Schirm

Der Schirm ist auf Einhalten der Anforderungen nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2.3 zu prüfen. Die gute Zurückschiebbarkeit des Schirmes ist zu prüfen.

Die Berechnung der Schirmbedeckung K ist nach folgender Formel vorzunehmen:

$$K = 100 \cdot (2 F - F^2)$$

Dabei ist:

$$F = \frac{N \cdot P \cdot d}{25 \cdot \sin \alpha}$$

und

$$\tan \alpha = 2 \pi (D + 2 d) \cdot \frac{P}{C \cdot 25}$$