

DIN EN 13303

ICS 75.140; 91.100.50

Ersatz für
DIN EN 13303:2009-07**Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel –
Bestimmung des Masseverlustes von Industriebitumen nach Erwärmung;
Deutsche Fassung EN 13303:2017**

Bitumen and bituminous binders –
Determination of the loss in mass after heating of industrial bitumen;
German version EN 13303:2017

Bitumes et liants bitumineux –
Détermination de la perte de masse au chauffage des bitumes industriels;
Version allemande EN 13303:2017

Gesamtumfang 13 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)



Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13303:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 „Bitumenhaltige Bindemittel“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsausschuss NA 062-03-32 GA „Gemeinschaftsarbeitsausschuss NMP/NABau/FGSV 7.2.0.1: Bitumen; Prüfverfahren und Anforderungen für die Bindemittel“ in den DIN-Normenausschüssen Materialprüfung (NMP) und Bauwesen (NABau).

Änderungen

Gegenüber DIN EN 13303:2009-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) das Verfahren kann bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt werden, aber 163 °C ist die Referenztemperatur;
- b) Streichung des Quecksilberthermometers als Referenzgerät;
- c) Abschnitt 9 „Angabe der Ergebnisse“ wurde präzisiert;
- d) Anpassung des normativen Anhangs A in einen informativen Anhang A;
- e) redaktionelle Anpassung des Dokuments an die aktuell gültigen Gestaltungsregeln.

Frühere Ausgaben

DIN EN 13303: 2003-07, 2009-07

Deutsche Fassung

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Bestimmung des Masseverlustes von Industriebitumen
nach Erwärmung

Bitumen and bituminous binders —
Determination of the loss in mass after
heating of industrial bitumen

Bitumes et liants bitumineux —
Détermination de la perte de masse au
chauffage des bitumes industriels

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 1. Mai 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung	4
5 Prüfeinrichtung	4
6 Probenahme	7
7 Durchführung	8
8 Berechnung	8
9 Angabe der Ergebnisse	9
10 Präzision	9
10.1 Wiederholpräzision	9
10.2 Vergleichpräzision	9
11 Prüfbericht	9
Anhang A (informativ) Eigenschaften des Thermometers für die Referenztemperatur (163 °C)	10
Literaturhinweise	11