

DIN EN ISO 8895



ICS 81.080

Ersatz für
DIN EN 1094-5:1995-09**Geformte feuerfeste Erzeugnisse für Wärmedämmzwecke –
Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit (ISO 8895:2004);
Deutsche Fassung EN ISO 8895:2006**

Shaped insulating refractory products –
Determination of cold crushing strength (ISO 8895:2004);
German version EN ISO 8895:2006

Produits réfractaires isolants façonnés –
Détermination de la résistance à l'écrasement à température ambiante (ISO 8895:2004);
Version allemande EN ISO 8895:2006

Gesamtumfang 7 Seiten

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 187 „Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NMP 257 „Ungeformte, dichte geformte und wärmedämmende feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe“ im Normenausschuss Materialprüfung (NMP).

Änderungen

Gegenüber DIN EN 1094-5:1995-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Grenzabweichung für Ebenheit der Druckflächen des Probekörpers von 0,25 mm auf 0,5 mm erhöht;
- b) 0,5-mm-Fühlerlehre anstelle von 0,25-mm-Fühlerlehre zur Feststellung der Grenzabweichung der Ebenheit der Druckflächen des Probekörpers festgelegt;
- c) Grenzabweichung für Wert der Höhenreduzierung eingeführt, d. h. (90 ± 1) % der Anfangshöhe anstelle von 90 % der Anfangshöhe festgelegt;
- d) Abschnitt Prüfbericht ergänzt, d. h. zusätzlich anzugeben sind alle Angaben, die die Auswertung der Prüfung unterstützen können, alle Abweichungen von der festgelegten Durchführung und alle während der Prüfung beobachteten ungewöhnlichen Vorkommnisse;
- e) Inhalt redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 1067: 1930-07

DIN 51067: 1959-09

DIN 51067-1: 1973-01, 1977-05

DIN 51067-2: 1973-01, 1977-05

DIN EN 1094-5: 1995-09

Deutsche Fassung

**Geformte feuerfeste Erzeugnisse für Wärmedämmzwecke —
Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit
(ISO 8895:2004)**

Shaped insulating refractory products —
Determination of cold crushing strength
(ISO 8895:2004)

Produits réfractaires isolants façonnés —
Détermination de la résistance à l'écrasement à
température ambiante
(ISO 8895:2004)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 29. Mai 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel