

DIN V 52252-3

DIN

ICS 91.100.15

Ersatz für
DIN 52252-3:1986-12**Vornorm****Prüfung der Frostwiderstandsfähigkeit von Vormauerziegeln und Klinkern –****Teil 3: Einseitige Befrostung von Prüfwänden**

Test method for the determination of the frost resistance of fair faced clay-bricks and clinker-bricks –

Part 3: One side freezing of test walls

Essai de la résistance au gel des briques de parement en terre cuite et des briques apparentes –

Partie 3: Exposition au gel d'une face des cloisons éprouvettes

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Kurzbeschreibung.....	4
3 Geräte	4
4 Prüfmittel.....	4
5 Vorbereitung der Probekörper	4
6 Bestimmung der Wasseraufnahme.....	5
7 Herstellung der Prüfwand	5
8 Durchführung	6
9 Messung der Wärmeübertragung.....	7
10 Auswertung.....	8
11 Prüfbericht	10

Vorwort

Diese Vornorm wurde vom Arbeitsausschuss NMP 275 „Prüfung der Frostwiderstandsfähigkeit keramischer Roh- und Werkstoffe“ des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) erarbeitet.

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veröffentlicht.
Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Änderungen

Gegenüber DIN 52252-3:1986-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) der programmgesteuerte Kälteschrank wird nur über die an ihn gestellten Anforderungen beschrieben und die schematische Darstellung entfällt;
- b) der Messziegel entfällt;
- c) die Abkühlungskurve für den Messziegel entfällt;
- d) die Anzahl der Frost-Tau-Wechsel wird auf 100 erhöht;
- e) Abschnitt 9 'Messung der Wärmeübertragung' wurde neu aufgenommen;
- f) Tabelle 1 über Schadensbeschreibungen und Bild 2 über Veränderungen im Ziegel wurden neu aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN 52252-3: 1982-11, 1986-12