

	Isolierte Starkstromleitungen Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall	DIN VDE 0250 Teil 214
<p>Diese auch vom Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. genehmigte Norm ist damit zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.</p> <p>Cables, wires and flexible cords for power installation; Halogen-free light sheathed cable with improved fire behaviour Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.</p> <p>Beginn der Gültigkeit Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. Februar 1987.</p> <p>1 Anwendungsbereich Diese Norm gilt für halogenfreie Mantelleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Starkstromanlagen.</p> <p>2 Kurzzeichen</p> <p>2.1 Bauartkurzzeichen NHXMH</p> <p>2.2 Beispiele Halogenfreie Mantelleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall mit vernetzter Isolierhülle aus halogenfreiem Werkstoff und Mantel aus halogenfreiem Werkstoff (NHXMH), mit grün-gelb gekennzeichneteter Ader (J), vieradrig mit Leiternennquerschnitt 16 mm² (4 × 16) NHXMH-J 4 × 16. Halogenfreie Mantelleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall mit vernetzter Isolierhülle aus halogenfreiem Werkstoff und Mantel aus halogenfreiem Werkstoff (NHXMH), ohne grün-gelb gekennzeichnete Ader (O), dreiadrig mit Leiternennquerschnitt 1,5 mm² (3 × 1,5) NHXMH-O 3 × 1,5.</p> <p>3 Nennspannungen U₀/U 300/500 V</p> <p style="text-align: right;">Fortsetzung Seite 2 bis 10</p> <p style="text-align: center;">Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)</p>		

4 Anforderungen

Zusätzlich zu den Anforderungen nach DIN VDE 0250 Teil 1 gelten die Festlegungen der Abschnitte 4.1 bis 4.7.

4.1 Aderanzahl und Leiternennquerschnitt

Einadrig,	1,5 bis 16	mm ²
zwei- bis fünfadrig,	1,5 bis 35	mm ²
siebenadrig	1,5 und 2,5	mm ²

nach Tabelle 1, Spalte 3.

4.2 Leiter

Kupfer, blank: eindräftig Klasse 1,
mehrdrähtig Klasse 2
nach DIN VDE 0295

eindräftig: 1,5 bis 10 mm²

mehrdrähtig: 16 bis 35 mm²

4.3 Isolierhülle

Vernetzte Polyethylenmischung 2XI1 nach DIN VDE 0207 Teil 22. Wanddicke nach Tabelle 1, Spalte 5.

4.4 Aderkennzeichnung

Nach DIN VDE 0293.

4.5 Aderanordnung

Bei mehradrigen Leitungen müssen die Adern verseilt sein.

4.6 Gemeinsame Aderumhüllung

Die gemeinsame Aderumhüllung muß aus halogenfreier Füllmischung bestehen. Die Adern müssen lückenlos bedeckt sein. Die gemeinsame Aderumhüllung muß die Zwickel ausfüllen und sich von den Adern lösen lassen. Bei einadrigen Leitungen darf die Aderumhüllung entfallen.

4.7 Mantel

Halogenfreie Polymer-Mischung HM2 nach DIN VDE 0207 Teil 24. Wanddicke nach Tabelle 1, Spalte 7.

Farbe: Lichtgrau¹⁾

5 Prüfung

5.1 Prüfung der allgemeinen Anforderungen nach DIN VDE 0250 Teil 1 durch Besichtigung und Messung.

5.2 Prüfung des Aufbaues durch Besichtigung und Messung.

5.3 Die Prüfungen nach Tabelle 2 sind durchzuführen.

6 Verwendung²⁾

Halogenfreie Mantelleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall sind bestimmt

- zur Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton;
- vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration.

Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet.

Darüber hinaus gilt DIN VDE 0298 Teil 3.

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter: 70 °C.

7 Kennzeichnung

Abweichend von DIN VDE 0250 Teil 1 sind der Herstellername und/oder das Herstellerzeichen und zusätzlich das Bauartkurzzeichen nach Abschnitt 2.1 auf dem Mantel aufzubringen.

¹⁾ Siehe Erläuterungen.

²⁾ Dieser Abschnitt wird später in DIN VDE 0298 Teil 3 übernommen.

Tabelle 1. Aufbau und Maße

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Bauartkurzzeichen	grün-gelbe Ader	Anzahl der Adern x Leiternenn-querschnitt	Anzahl der Drähte des Leiters	Wanddicken		Isolierhülle	Mittlerer Außendurchmesser		Isolations-widerstand bei 70 °C	
				Mindestwert	Nennwert		Gemein-same Ader-umhüllung	Mantel		Mindestwert mm
NHXMH-O	ohne	mit	Nennwert mm²	Mindestwert	Nennwert mm	Richtwert mm	Nennwert mm	Mindestwert mm	Höchstwert mm	Mindestwert MΩ km
	x		1 x 1,5	1	0,5	1,4	1,4	5,0	8,8	0,008
	x		1 x 2,5	1	0,5	1,4	1,4	5,4	9,4	0,007
	x		1 x 4	1	0,6	1,4	1,4	6,0	10,0	0,006
NHXMH-O	x		1 x 6	1	0,6	1,4	1,4	6,4	10,5	0,006
	x		1 x 10	1	0,7	1,4	1,4	7,4	12,0	0,005
	x		1 x 16	7	0,7	1,4	1,4	8,6	13,5	0,004
	x		2 x 1,5	1	0,5	0,4	1,4	8,0	9,4	0,008
	x		2 x 2,5	1	0,5	0,4	1,4	8,8	10,5	0,007
	x		2 x 4	1	0,6	0,4	1,4	10,0	12,0	0,006
	x		2 x 6	1	0,6	0,4	1,4	11,0	13,0	0,006
	x		2 x 10	1	0,7	0,6	1,6	13,5	16,0	0,005
	x		2 x 16	7	0,7	0,6	1,6	16,0	19,5	0,004
	x		2 x 25	7	0,9	0,8	1,6	19,5	23,5	0,004
	x		2 x 35	7	0,9	1,0	1,8	21,5	27,0	0,003