

DIN EN 17326

ICS 97.220.10

Einsprüche bis 2018-12-12

Entwurf

**Sportböden –
Bestimmung der Dimensionsstabilität von elastifizierenden Schichten in
Sportsystemen;
Deutsche und Englische Fassung prEN 17326:2018**

Surfaces for sports areas –

Determination of dimensional stability of shock pads used within sports systems;
German and English version prEN 17326:2018

Sols sportifs –

Determination de la stabilité dimensionnelle des amortisseurs utilisés dans les systèmes
sportifs;

Version allemande et anglaise prEN 17326:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-10-12 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 17 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 17326:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 217 „Sportböden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-01-22 AA „Kunststoffflächen und Kunststoffrasenflächen (SpA zu CEN/TC 217/WG 6 und WG 11)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Sportböden — Bestimmung der Dimensionsstabilität von elastifizierenden Schichten in Sportsystemen

Sols sportifs — Détermination de la stabilité dimensionnelle des amortisseurs utilisés dans les systèmes sportifs

Surfaces for sports areas — Determination of dimensional stability of shock pads used within sports systems

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm

Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: CEN-Umfrage

Dokument-Sprache: D

STD Version 2.9d

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Prüfeinrichtung	4
5 Prüfkörper	6
6 Durchführung	6
7 Prüfbericht	7

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 17326:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 217 „Sportböden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung der Dimensionsstabilität (Schüsselung und Wölbung) von elastifizierenden Schichten fest, die in Sportböden verwendet werden

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO 188, *Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests*

3 Begriffe

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- IEC Electropedia: unter <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online Browsing Platform: unter <http://www.iso.org/obp>

4 Prüfeinrichtung

4.1 Prüfstand, in Übereinstimmung mit den Bildern 1 und 2, bestehend aus einer flachen, starren Grundplatte und einem verstellbaren Seitenrahmen mit den Innenmaßen 302 mm × 302 mm. Der Seitenrahmen muss starr sein und eine Höhe von (50 ± 5) mm besitzen. Der Prüfstand muss die Messung des Abstands zwischen dem Prüfkörper und einer feststehenden Führungsleiste an drei Stellen und in zwei Richtungen, um jeweils 90° versetzt, mit einer Präzision von ± 1 mm ermöglichen. Der Mindestabstand zwischen der Oberseite des Prüfkörpers und einer Bezugsleiste muss 100 mm betragen. Die Messstellen müssen folgende sein:

- oberhalb des Mittelpunkts des Prüfkörpers; und
- in einem Abstand von (10 ± 2) mm zur Kante des Prüfkörpers in jede Richtung.