

## DIN EN ISO 21304-2



ICS 83.080.20

**Entwurf**

Einsprüche bis 2019-05-22  
Vorgesehen als Ersatz für  
DIN EN ISO 11542-2:2010-01

**Kunststoffe –  
Ultrahochmolekulare Polyethylen (PE-UHMW)-Werkstoffe –  
Teil 2: Herstellung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften  
(ISO/DIS 21304-2:2019);  
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 21304-2:2019**

Plastics –

Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials –  
Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties  
(ISO/DIS 21304-2:2019);  
German and English version prEN ISO 21304-2:2019

Plastiques –

Matériaux à base de polyéthylène à très haute masse moléculaire (PE-UHMW) pour moulage  
et extrusion –  
Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés  
(ISO/DIS 21304-2:2019);  
Version allemande et anglaise prEN ISO 21304-2:2019

**Anwendungswarnvermerk**

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-03-22 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und  
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs  
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter [www.din.de/go/entwuerfe](http://www.din.de/go/entwuerfe) bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter [www.entwuerfe.normenbibliothek.de](http://www.entwuerfe.normenbibliothek.de), sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an [fnk@din.de](mailto:fnk@din.de) möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter [www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe](http://www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe) oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter [www.dke.de/stellungnahme](http://www.dke.de/stellungnahme) abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten  
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 49 Seiten

DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)

## Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 21304-2:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zuständige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-10 AA „Thermoplast-Werkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

|                     |       |                                     |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| ISO 62              | siehe | DIN EN ISO 62                       |
| ISO 75-1            | siehe | DIN EN ISO 75-1                     |
| ISO 75-2            | siehe | DIN EN ISO 75-2                     |
| ISO 178             | siehe | DIN EN ISO 178                      |
| ISO 179-1           | siehe | DIN EN ISO 179-1                    |
| ISO 291             | siehe | DIN EN ISO 291                      |
| ISO 293:2004        | siehe | DIN EN ISO 293:2005-10              |
| ISO 527-1           | siehe | DIN EN ISO 527-1                    |
| ISO 527-2           | siehe | DIN EN ISO 527-2                    |
| ISO 527-4           | siehe | DIN EN ISO 527-4                    |
| ISO 899-1           | siehe | DIN EN ISO 899-1                    |
| ISO 1133-1          | siehe | DIN EN ISO 1133-1                   |
| ISO 1133-2          | siehe | DIN EN ISO 1133-2                   |
| ISO 1183-1          | siehe | DIN EN ISO 1183-1                   |
| ISO 1183-2          | siehe | DIN EN ISO 1183-2                   |
| ISO 1628-3          | siehe | DIN EN ISO 1628-3                   |
| ISO 2818            | siehe | DIN EN ISO 2818                     |
| ISO 4589-2          | siehe | DIN EN ISO 4589-2                   |
| ISO 8256            | siehe | DIN EN ISO 8256                     |
| ISO 10350-1         | siehe | DIN EN ISO 10350-1                  |
| ISO 11357-2         | siehe | DIN EN ISO 11357-2                  |
| ISO 11357-3         | siehe | DIN EN ISO 11357-3                  |
| ISO 15527:2010      | siehe | DIN EN ISO 15527:2013-05            |
| ISO 20753           | siehe | DIN EN ISO 20753                    |
| ISO 21304-1         | siehe | DIN EN ISO 21304-1                  |
| IEC 60112           | siehe | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)          |
| IEC 60243-1         | siehe | DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21)        |
| IEC 60296           | siehe | DIN EN 60296 (VDE 0370-1)           |
| ISO/IEC 60695-11-10 | siehe | DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10) |
| IEC 62631-3-1       | siehe | DIN EN 62631-3-1                    |
| IEC 62631-3-2       | siehe | DIN EN 62631-3-2                    |

## Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 11542-2:2010-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Normative Verweisungen wurden aktualisiert;
- b) ein neuer Anhang A wurde hinzugefügt;
- c) Anhang ZA wurde gelöscht.

## Nationaler Anhang NA (informativ)

### Literaturhinweise

DIN EN 60112 (VDE 0303-11), *Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen*

DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21), *Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen — Prüfverfahren — Teil 1: Prüfungen bei technischen Frequenzen*

DIN EN 60296 (VDE 0370-1), *Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen — Neue Isolieröle auf Mineralölbasis für Transformatoren und Schaltgeräte*

DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10), *Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10: Prüfflammen — Prüfverfahren mit einer 50-W-Prüfflamme horizontal und vertikal*

DIN EN 62631-3-1, *Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe — Teil 3-1: Bestimmung resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) — Durchgangswiderstand und spezifischer Durchgangswiderstand — Basisverfahren*

DIN EN 62631-3-2, *Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe — Teil 3-2: Bestimmung resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) — Oberflächenwiderstand und spezifischer Oberflächenwiderstand*

DIN EN ISO 62, *Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme*

DIN EN ISO 75-1, *Kunststoffe — Bestimmung der Wärmeformbeständigkeitstemperatur — Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren*

DIN EN ISO 75-2, *Kunststoffe — Bestimmung der Wärmeformbeständigkeitstemperatur — Teil 2: Kunststoffe und Hartgummi*

DIN EN ISO 178, *Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften*

DIN EN ISO 179-1, *Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung*

DIN EN ISO 291, *Kunststoffe — Normalklimate für Konditionierung und Prüfung*

DIN EN ISO 293:2005-10, *Kunststoffe — Formgepresste Probekörper aus Thermoplasten (ISO 293:2004); Deutsche Fassung EN ISO 293:2005*

DIN EN ISO 527-1, *Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsätze*

DIN EN ISO 527-2, *Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen*

DIN EN ISO 527-4, *Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 4: Prüfbedingungen für isotrop und anisotrop faserverstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe*

DIN EN ISO 899-1, *Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 1: Zeitstand-Zugversuch*

DIN EN ISO 1133-1, *Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren*

DIN EN ISO 1133-2, *Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 2: Verfahren für Materialien, die empfindlich gegen eine zeit- bzw. temperaturabhängige Vorgeschichte und/oder Feuchte sind*

DIN EN ISO 1183-1, *Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren*

DIN EN ISO 1183-2, *Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen — Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensäule*

DIN EN ISO 1628-3, *Kunststoffe — Bestimmung der Viskosität von Polymeren in verdünnter Lösung durch ein Kapillarrisikosimeter — Teil 3: Polyethylen und Polypropylen*

DIN EN ISO 2818, *Kunststoffe — Herstellung von Probekörpern durch mechanische Bearbeitung*

DIN EN ISO 4589-2, *Kunststoffe — Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index — Teil 2: Prüfung bei Umgebungstemperatur*

DIN EN ISO 8256, *Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzähigkeit*

DIN EN ISO 10350-1, *Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte — Teil 1: Formmassen*

DIN EN ISO 11357-2, *Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 2: Bestimmung der Glasübergangstemperatur und der Glasübergangsstufenhöhe*

DIN EN ISO 11357-3, *Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 3: Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie*

DIN EN ISO 15527:2013-05, *Kunststoffe — Gepresste Tafeln aus Polyethylen (PE-UHMW, PE-HD) — Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 15527:2010); Deutsche Fassung EN ISO 15527:2013*

DIN EN ISO 20753, *Kunststoffe — Probekörper*

DIN EN ISO 21304-1, *Kunststoffe — Ultrahochmolekulare Polyethylen (PE-UHMW)-Werkstoffe — Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen*

## **Kunststoffe — Ultrahochmolekulare Polyethylen (PE-UHMW)-Werkstoffe — Teil 2: Herstellung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften (ISO/DIS 21304-2:2019)**

*Plastiques — Matériaux à base de polyéthylène à très haute masse moléculaire (PE-UHMW) pour moulage et extrusion — Partie 2 : Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés (ISO/DIS 21304-2:2019)*

*Plastics — Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials — Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 21304-2:2019)*

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europäische Norm  
Dokument-Untertyp:  
Dokumentstufe: parallele Umfrage  
Dokumentsprache: D

## Inhalt

|                                                                                                                              | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Europäisches Vorwort.....                                                                                                    | 3     |
| Vorwort.....                                                                                                                 | 4     |
| 1 Anwendungsbereich.....                                                                                                     | 5     |
| 2 Normative Verweisungen .....                                                                                               | 5     |
| 3 Begriffe .....                                                                                                             | 7     |
| 4 Probekörperherstellung.....                                                                                                | 7     |
| 4.1 Vorbehandlung des Werkstoffs .....                                                                                       | 7     |
| 4.2 Pressen .....                                                                                                            | 7     |
| 5 Vorbehandlung der Probekörper .....                                                                                        | 7     |
| 6 Bestimmung von Eigenschaften .....                                                                                         | 8     |
| Anhang A (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Schmelze Volumenfließrate von<br>PE-UHMW-Werkstoffen .....                  | 12    |
| Anhang B (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Dehnspannung von<br>PE-UHMW-Werkstoffen .....                               | 15    |
| Anhang C (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Charpy-Kerbschlagzähigkeit mit<br>Doppelkerbe von PE-UHMW-Werkstoffen ..... | 21    |
| Literaturhinweise .....                                                                                                      | 24    |

## Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 21304-2:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 11542-2:1998, EN ISO 11542-2:1998/AC:2008 ersetzen.

### Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 21304-2:2019 wurde von CEN als prEN ISO 21304-2:2019 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

## Vorwort

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es müssen insbesondere die unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe [www.iso.org/patents](http://www.iso.org/patents)).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erläuterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berücksichtigt, enthält der folgende Link: [www.iso.org/iso/foreword.html](http://www.iso.org/iso/foreword.html).

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61, *Plastics*, Unterkomitee SC 9 „*Thermoplastic materials*“ erarbeitet.

Diese erste Ausgabe der ISO 21304-2 ersetzt ISO 11542-2:1998, die technisch überarbeitet wurde.

ISO 21304 besteht unter dem allgemeinen Titel *Plastics — Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials* aus den folgenden Teilen:

- *Part 1: Designation system and basis for specifications*
- *Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties*

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 21304 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.

## 1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 21304 legt die Verfahren zur Herstellung von Probekörpern und die zur Bestimmung der Eigenschaften von PE-UHMW-Werkstoffen anzuwendenden Prüfverfahren fest. Ferner sind Anforderungen an die Behandlung des Probenmaterials und an das Konditionieren sowohl des Probenmaterials vor der Herstellung als auch der Probekörper vor der Prüfung enthalten.

Verfahren und Bedingungen für die Herstellung der Probekörper und Verfahren zur Bestimmung der Eigenschaften der Werkstoffe, aus der die Probekörper hergestellt werden, sind angegeben. Eigenschaften und Prüfverfahren, die anwendbar und notwendig sind, um PE-UHMW-Werkstoffe zu charakterisieren, sind aufgelistet.

Die Eigenschaften wurden aus den in ISO 10350-1 angegebenen allgemeinen Prüfverfahren ausgewählt. Andere weithin gebräuchliche Prüfverfahren oder solche von besonderer Bedeutung für diese Werkstoffe sind, wie auch die in ISO 21304-1 festgelegten kennzeichnenden Eigenschaften, ebenfalls in diesem Teil der ISO 21304 enthalten.

Um reproduzierbare und vergleichbare Prüfergebnisse zu erhalten, ist es erforderlich, die hierin festgelegten Verfahren für die Herstellung und Konditionierung, Probekörpermaße und Prüfverfahren anzuwenden. Die ermittelten Werte müssen nicht notwendigerweise mit denen identisch sein, die bei Anwendung von Probekörpern anderer Maße oder solchen, die mit einem anderen Verfahren hergestellt wurden, erhalten werden.

## 2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO 62, *Plastics — Determination of water absorption*

ISO 75-1, *Plastics — Determination of temperature of deflection under load — Part 1: General test method*

ISO 75-2, *Plastics — Determination of temperature of deflection under load — Part 2: Plastics and ebonite*

ISO 178, *Plastics — Determination of flexural properties*

ISO 179-1, *Plastics — Determination of Charpy impact properties — Part 1: Non-instrumented impact test*

ISO 291, *Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing*

ISO 293:2004, *Plastics — Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials*

ISO 527-1, *Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General principles*

ISO 527-2, *Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics*

ISO 527-4, *Plastics — Determination of tensile properties — Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites*

ISO 899-1, *Plastics — Determination of creep behaviour — Part 1: Tensile creep*

ISO 1133-2, *Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 2: Method for materials sensitive to time-temperature history and/or moisture*

ISO 1183-1, *Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics — Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method*

ISO 1183-2, *Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics — Part 2: Density gradient column method*

ISO 1628-3, *Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers — Part 3: Polyethylenes and polypropylenes*

ISO 2818, *Plastics — Preparation of test specimens by machining*

ISO 4589-2, *Plastics — Determination of burning behaviour by oxygen index — Part 2: Ambient-temperature test*

ISO 8256, *Plastics — Determination of tensile-impact strength*

ISO 10350-1, *Plastics — Acquisition and presentation of comparable single-point data — Part 1: Moulding materials*

ISO 11357-2, *Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 2: Determination of glass transition temperature and glass transition step height*

ISO 11357-3, *Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization*

ISO 11359-2, *Plastics — Thermomechanical analysis (TMA) — Part 2: Determination of coefficient of linear thermal expansion and glass transition temperature*

ISO 15527:2010, *Plastics — Compression-moulded sheets of polyethylene (PE-UHMW, PE-HD) — Requirements and test methods*

ISO 20753, *Plastics — Test specimens*

ISO 21304-1, *Plastics — Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials — Part 1: Designation system and basis for specifications*

IEC 60112, *Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions*

IEC 60243-1, *Electrical strength of insulating materials — Test methods — Part 1: Tests at power frequencies*

IEC 60250, *Recommended methods for the determination of the permittivity and dielectric dissipation factor of electrical insulating materials at power, audio and radio frequencies including metre wavelengths*

IEC 60296, *Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear*

ISO/IEC 60695-11-10, *Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods*

IEC 62631-3-1, *Dielectric and resistive properties of solid insulating materials — Part 3-1: Determination of resistive properties (DC methods) — Volume resistance and volume resistivity — General method*

IEC 62631-3-2, *Dielectric and resistive properties of solid insulating materials — Part 3-2: Determination of resistive properties (DC methods) — Surface resistance and surface resistivity*

### 3 Begriffe

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- IEC Electropedia: verfügbar unter <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter <http://www.iso.org/obp>

### 4 Probekörperherstellung

#### 4.1 Vorbehandlung des Werkstoffs

Vor der Verarbeitung ist normalerweise keine Vorbehandlung der Probe erforderlich.

#### 4.2 Pressen

Die Pressplatten sind nach ISO 293 unter Anwendung der in Tabelle 1 angegebenen Bedingungen herzustellen. Die für die Bestimmung der Eigenschaften benötigten Probekörper sind nach ISO 2818 aus den Platten zu fräsen oder sind zu stanzen.

**Tabelle 1 — Bedingungen für das Pressen der Probekörper**

| Werkstoff  | Press-temperatur<br>°C | Mittlere Abkühlgeschwindigkeit<br>°C/min | Entformungs-temperatur<br>°C | Press-druck<br>MPa | Press-zeit<br>min | Vorheiz-druck<br>MPa | Vorheiz-zeit<br>min |
|------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Alle Typen | 210                    | 15                                       | $\leq 40$                    | 10                 | $30 \pm 1$        | 5                    | 5 bis 15            |

Ein Abquetschwerkzeug (siehe ISO 293:2004, Bild 1) darf verwendet werden. Es ist jedoch erforderlich, die Kühlung gleichzeitig mit Aufgabe des vollen Pressdruckes einzuschalten. Dieses Vorgehen vermeidet das Herauspressen der Schmelze aus dem Rahmen und damit auch Einfallstellen.

Für dickere Platten ( $\geq 4$  mm) muss ein Füllraumpresswerkzeug (siehe ISO 293:2004, Bild 2) verwendet werden. Die Vorheizzeit hängt vom Werkzeugtyp und der Art der verwendeten Energie (Dampf, Strom) ab. Bei Abquetschwerkzeugen reichen normalerweise 5 min aus. Bei Füllraumwerkzeugen kann wegen der höheren Masse insbesondere bei elektrischer Heizung eine Vorheizzeit von 5 bis 15 min erforderlich sein.

### 5 Vorbehandlung der Probekörper

Ungefüllte PE-UHMW-Probekörper müssen nach ISO 291 mindestens 40 h bei  $(23 \pm 2)$  °C ohne Anforderung bezüglich der relativen Luftfeuchte vorbehandelt werden. Probekörper, die Füllstoffe und/oder Additive enthalten, die empfindlich für Feuchtigkeitsaufnahme sind, müssen mindestens 40 h bei  $(23 \pm 2)$  °C und  $(50 \pm 10)$  % relativer Luftfeuchte vorbehandelt werden.

## 6 Bestimmung von Eigenschaften

Zur Bestimmung von Eigenschaften und ihrer Darstellung sind die in ISO 10350-1 angegebenen Normen, sowie die zusätzlichen Instruktionen und Anmerkungen anzuwenden. Sofern nicht ausdrücklich in Tabelle 2 und Tabelle 3 angegeben, muss die Prüfung von ungefüllten PE-UHMW-Probekörpern bei einer Norm-Temperatur von  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$  ohne Anforderung bezüglich der relativen Luftfeuchte erfolgen. Probekörper, die aus Werkstoffen bestehen, die Füllstoffe und/oder Additive enthalten, die empfindlich für Feuchtigkeitsaufnahme sind, müssen in einem Normalklima von  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$  und  $(50 \pm 10)\%$  relativer Luftfeuchte geprüft werden.

Tabelle 2 entstammt ISO 10350-1, und die aufgeführten Eigenschaften sind die für PE-UHMW-Werkstoffe anwendbaren. Es sind die Eigenschaften, die für den Vergleich von Kennwerten verschiedener Thermoplaste geeignet erscheinen.

Tabelle 3 enthält die Eigenschaften, die nicht im Einzelnen in Tabelle 2 aufgeführt sind und die weithin gebräuchlich oder von besonderer Bedeutung für die Charakterisierung von PE-UHMW-Werkstoffen sind.

**Tabelle 2 — Allgemeine Eigenschaften und Prüfbedingungen (entnommen aus ISO 10350-1)**

| Eigenschaft                 |                                 | Formel-<br>zeichen | Norm                                | Probekörper-<br>Typ<br>(Maße in mm)                                     | Probe-<br>körper<br>Vorbe-<br>reitung <sup>a</sup> | Einheit           | Prüfbedingungen<br>und ergänzende<br>Angaben                   |                         |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Mechanische Eigenschaften |                                 |                    |                                     |                                                                         |                                                    |                   |                                                                |                         |
| 1.1                         | Zug-Modul                       | $E_t$              | ISO 527-1<br>ISO 527-2<br>ISO 527-4 | ISO 20753<br>Typ A2                                                     | Q                                                  | MPa               | Prüfgeschwindigkeit<br>1 mm/min                                |                         |
| 1.2                         | Streck-<br>spannung             | $\sigma_y$         |                                     |                                                                         |                                                    |                   | Versagen mit<br>Strecken                                       |                         |
| 1.3                         | Streck-<br>dehnung              | $\varepsilon_y$    |                                     |                                                                         |                                                    | %                 | Prüfgeschwindigkeit<br>50 mm/min                               |                         |
| 1.4                         | Nominelle<br>Bruch-<br>dehnung  | $\varepsilon_{tb}$ |                                     |                                                                         |                                                    |                   |                                                                |                         |
| 1.5                         | Spannung<br>bei 50 %<br>Dehnung | $\sigma_{50}$      |                                     |                                                                         |                                                    | MPa               | Versagen ohne<br>Strecken                                      |                         |
| 1.6                         | Bruch-<br>spannung              | $\sigma_b$         |                                     |                                                                         |                                                    |                   | $\varepsilon_b \leq 10\%$ :<br>Prüfgeschwindigkeit<br>5 mm/min |                         |
| 1.7                         | Bruch-<br>dehnung               | $\varepsilon_b$    |                                     |                                                                         |                                                    | %                 | $\varepsilon_b > 10\%$ :<br>Prüfgeschwindigkeit<br>50 mm/min   |                         |
| 1.8                         | Zug-Kriech-<br>Modul            | $E_{tc} 1$         | ISO 899-1                           |                                                                         |                                                    | MPa               | bei 1 h                                                        | Dehnung<br>$\leq 0,5\%$ |
| 1.9                         |                                 | $E_{tc} 10^3$      |                                     |                                                                         |                                                    |                   | bei<br>1 000 h                                                 |                         |
| 1.10                        | Biege-Modul                     | $E_f$              | ISO 178                             | $80 \times 10 \times 4$                                                 |                                                    | MP <sup>a</sup>   | Prüfgeschwindigkeit<br>2 mm/min                                |                         |
| 1.11                        | Schlagzug-<br>zähigkeit         | $\alpha_{tl}$      | ISO 8256                            | $80 \times 10 \times 4$<br>Eingearbeitete<br>Doppel-V-Kerbe,<br>$r = 1$ |                                                    | kJ/m <sup>2</sup> |                                                                |                         |

| Eigenschaft                              |                                   | Formelzeichen     | Norm            | Probekörper-Typ<br>(Maße in mm)   | Probekörper Vorbereitung <sup>a</sup> | Einheit          | Prüfbedingungen und ergänzende Angaben                                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Thermische Eigenschaften               |                                   |                   |                 |                                   |                                       |                  |                                                                                                       |                                                                                 |
| 2.1                                      | Schmelztemperatur                 | $T_m$             | ISO 11357-3     | Pulver                            | –                                     | °C               | Aufzeichnung der höchsten Schmelztemperatur.<br>Temperatursteigerung/Abkühlgeschwindigkeit: 10 K/min. |                                                                                 |
| 2.2                                      | Glasübergangstemperatur           | $T_g$             | ISO 11357-2     |                                   |                                       |                  | Aufzeichnung der mittleren Temperatur.<br>Temperatursteigerung/Abkühlgeschwindigkeit: 10 K/min.       |                                                                                 |
| 2.3                                      | Formbeständigkeits-temperatur     | $T_f$ 1,8         | ISO 75-1        | 80 × 10 × 4                       | Q                                     | °C               | 1,8 MPa                                                                                               | Belastung senkrecht zu den Schichten                                            |
| 2.4                                      |                                   | $T_f$ 0,45        | ISO 75-2        |                                   |                                       |                  | 0,45 MPa                                                                                              |                                                                                 |
| 2.5                                      | Längenausdehnungskoeffizient      | $\alpha_p$        | ISO 11359-2     | Herstellung nach ISO 20753/Typ A2 |                                       | °C <sup>−1</sup> | Parallel                                                                                              | Aufzeichnung des Sekantenwertes über den Temperaturbereich von 23 °C bis 55 °C. |
| 2.6                                      |                                   | $\alpha_n$        |                 |                                   |                                       |                  | Quer                                                                                                  |                                                                                 |
| 2.7                                      | Entflammbarkeit/Brennverhalten    | B50/3             | IEC 60695-11-10 | 125 × 13 × 3                      |                                       |                  | Aufzeichnung der Klassifikationen V-0, V-1, V-2, HB, HB40 oder HB75.                                  |                                                                                 |
| 2.8                                      |                                   | B50/h             |                 | Zusätzliche Dicke $h$             |                                       |                  |                                                                                                       |                                                                                 |
| 2.9                                      | Entzündbarkeit/Sauerstoff-Index   | OI                | ISO 4589-2      | 80 × 10 × 4                       |                                       | %                | Anwendung Verfahren A (Oberflächenzündung).                                                           |                                                                                 |
| 3 Elektrische Eigenschaften <sup>b</sup> |                                   |                   |                 |                                   |                                       |                  |                                                                                                       |                                                                                 |
| 3.1                                      | Relative Dielektrizitätszahl      | $\epsilon_r$ 100  | IEC 60250       | ≥ 60 × ≥ 60 × 2                   | Q                                     | –                | 100 Hz                                                                                                | Kompensation der Kanteneffekte der Elektrode.                                   |
| 3.2                                      |                                   | $\epsilon_r$ 1M   |                 |                                   |                                       |                  | 1 MHz                                                                                                 |                                                                                 |
| 3.3                                      | Dielektrischer Verlustfaktor      | $\tan \delta$ 100 |                 |                                   |                                       | –                | 100 Hz                                                                                                |                                                                                 |
| 3.4                                      |                                   | $\tan \delta$ 1M  |                 |                                   |                                       |                  | 1 MHz                                                                                                 |                                                                                 |
| 3.5                                      | Spezifischer Durchgangswiderstand | $\rho_e$          | IEC 62631-3-2   |                                   |                                       | Ω · m            | Spannung 500 V                                                                                        | Messung des Wertes bei 1 min.                                                   |

| Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                        |                                      | Formelzeichen | Norm                     | Probekörper-Typ<br>(Maße in mm)   | Probekörper Vorbereitung <sup>a</sup> | Einheit           | Prüfbedingungen und ergänzende Angaben                                                                                                             |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                | spezifischer Oberflächenwiderstand   | $\sigma_e$    | IEC 62631-3-1            |                                   |                                       | $\Omega$          |                                                                                                                                                    | Verwendung der Elektrodenberührungslinien 1 mm bis 2 mm breit, 50 mm lang und 5 mm voneinander entfernt. |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                                | elektrische Festigkeit               | $E_B$ 1       | IEC 60243-1              | $\geq 60 \times \geq 60 \times 1$ |                                       | kV/mm             | Anwendung von Kugelelektroden mit 20-mm-Durchmesser. Eintauchen in Transformatoröl nach IEC 60296. Anwendung einer Spannungssteigerung von 2 kV/s. |                                                                                                          |
| 3.8                                                                                                                                                                                                                                |                                      | $E_B$ 2       |                          | $\geq 60 \times \geq 60 \times 2$ |                                       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| 3.9                                                                                                                                                                                                                                | Vergleichszahl der Kriechweg-Bildung | CTI           | IEC 60112                | $\geq 20 \times \geq 20 \times 4$ |                                       | –                 | Lösung A verwenden.                                                                                                                                |                                                                                                          |
| 4 Sonstige Eigenschaften                                                                                                                                                                                                           |                                      |               |                          |                                   |                                       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                | Wasser-aufnahme                      | $W_w$         | ISO 62                   | $60 \times 60 \times 1$           | Q                                     | %                 | Sättigungswert in Wasser bei 23 °C.                                                                                                                |                                                                                                          |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                |                                      | $W_H$         |                          |                                   |                                       |                   | Gleichgewichtswert bei 23 °C, 50 % relativer Luftfeuchte.                                                                                          |                                                                                                          |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                | Dichte                               | $\rho$        | ISO 1183-1<br>ISO 1183-2 | $10 \times 10 \times 4$           | Q                                     | kg/m <sup>3</sup> | Probe ist aus gepressten Probekörper zu entnehmen.                                                                                                 |                                                                                                          |
| <sup>a</sup> Q = Pressen.                                                                                                                                                                                                          |                                      |               |                          |                                   |                                       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| <sup>b</sup> Die elektrischen Eigenschaften werden im Allgemeinen von der relativen Luftfeuchte beeinflusst. Aus diesem Grund müssen sie in einem Normklima von (23 ± 2) °C und (50 ± 10) % relativer Luftfeuchte gemessen werden. |                                      |               |                          |                                   |                                       |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                          |

**Tabelle 3 — Zusätzliche Eigenschaften und Prüfbedingungen von besonderem Nutzen für PE-UHMW-Werkstoffe**

| Eigenschaft                          |                                              | Formelzeichen       | Norm                     | Probekörper-Typ<br>(Maße in mm)               | Probekörper<br>Vorbereitung <sup>a</sup> | Einheit                 | Prüfbedingungen und<br>ergänzende Angaben       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 Rheologische Eigenschaften         |                                              |                     |                          |                                               |                                          |                         |                                                 |
| 1.1                                  | Schmelze-Volumen-fließrate <sup>b</sup>      | $MVR_{T(230/21,6)}$ | ISO 21304-2, Anhang A    | Pulver, Granulat                              | –                                        | cm <sup>3</sup> /10 min | Siehe Anhang A                                  |
| 2 Mechanische Eigenschaften          |                                              |                     |                          |                                               |                                          |                         |                                                 |
| 2.1                                  | Dehnspannung                                 | $F_{(150/10)}$      | ISO 21304-2, Anhang B    | Bild B.3                                      | Q                                        | MPa                     | Siehe Anhang B                                  |
| 2.2                                  | Charpy-Kerb-schlagzähigkeit mit Doppel-kerbe | $\alpha_{cN}$       | ISO 21304-2, Anhang C    | 120 × 15 × 10<br>Doppel-V-Kerbe,<br>(14 ± 2)° | Q                                        | kJ/m <sup>2</sup>       | Siehe Anhang C                                  |
| 3 Sonstige Eigenschaften             |                                              |                     |                          |                                               |                                          |                         |                                                 |
| 3.1                                  | Viskositätszahl                              | $I$                 | ISO 1628-3               | Pulver                                        | –                                        | ml/g                    |                                                 |
| 3.2                                  | Abriebeigen-schaften/<br>Abriebgrad          | $W_s$               | ISO 15527:2010, Anhang B | 76,2 × 25,4 × 6,35                            | Q                                        | %                       | Drehzahl:<br>1 200 min <sup>−1</sup>            |
| 3.3                                  | Abriebeigen-schaften/<br>Abriebindex         | $\eta_r$            |                          |                                               |                                          | %                       | Temperatur<br>der Auf-schlammung:<br>max. 23 °C |
| <sup>a</sup> Q = Pressen.            |                                              |                     |                          |                                               |                                          |                         |                                                 |
| <sup>b</sup> Siehe Anmerkung in A.1. |                                              |                     |                          |                                               |                                          |                         |                                                 |