



ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

MATERIAL-SPEZIFIKATION

Nummer: B 040 0263
Gruppe: B
Blatt: 1
Erstausgabe: 11.08.1981

Prozeß-Abteilung

Material-
Bezeichnung : Montagepaste - Hinterradbremse

Verwendung : Zur Beschichtung der Bremsbackenauflagepunkte vor Montage der Bremsbacken (gemäß Konstruktionszeichnung und Stückliste).

Kundendienstmaterial, siehe Referenzliste "Prozeßmaterial im Kundendienst".

Allgemeine
Beschreibung : Schmiermittel auf Basis Mineralöl/Bentonit.

Dichte (DIN 51 757)
bei +20 °C kg/l: ca. 0,900

Anforderungen : Gebrauchstemperaturbereich °C: -15 bis +150

Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-Klasse: 1 bis 2

Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C: > +210

Verdickertyp : Bentonit

Grundöl : Mineralöl

Festschmierstoffe Graphit
und MoS₂ (DIN 51 831) Gew.-%: Frei

Wasserbeständigkeit
(DIN 51 807) Bewertungsstufe: 0 - 40
1 - 90

Nitrit Gew.-%: < 0,1

Chlor
(DIN 51 577) Gew.-%: Frei

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0263 in Einweggebinden mit ca. 50 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

sb

Opel Form. 34002.12 WD 9 82

überarbeitet
Änderungsvermerk

30.06.88
Datum

G. Badgersbach
Sachbearbeiter

H. Ackermann
Gruppenführer

M. Gebauer
Abt.-Leiter



Documents
Document Sharing Hub



ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

MATERIAL-SPEZIFIKATION

Nummer: B 040 0263
Gruppe: B
Blatt: 2 L
Erstausgabe: 11.08.1981

Prozeß-Abteilung

Hinweis für Lieferanten

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des TEZ erfolgen.

Lagerung

: Gemäß VLwF

Lagertemperatur : -10 °C bis +40 °C

Lagerbeständigkeit: Mindestens 12 Monate nach Eingang.

Gefahrklasse

: Keine (VbF)

Unfall- verhütung

: Vergleiche "Merkblatt Mineralölwirtschaftsverband über den Umgang mit Schmiermitteln".

Gefahrstoff- Verordnung

: -

Umweltschutz

: Wassergefährdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9

Abfallbeseitigung

- Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rückständeverzeichnis)

Verbotene

Material-Bestandteile

- (Siehe QU 000 001)

Transport- vorschriften

: Nicht reglementiert

Abweichende gesetzliche Vorschriften

: Bei Verwendung in anderen Ländern sind für die angeführten Vorschriften die in den betreffenden Ländern gültigen Gesetze und andere Richtlinien zu beachten.

überarbeitet
Änderungsvermerk

30.06.88
Datum

G. Badersbach
Sachbearbeiter

H. Ackermann
Gruppenführer

M. Gebauer
Abt.-Leiter

sb

Opel Form. 34.002.12 WD 9.82