



GME ME

Paint, Polymers
& Automation

MATERIAL SPECIFICATION

Number/Nummer: B 040 0531

Group/Gruppe: L

Page/Seite: 1 of/von 3

First Issue (English): 16-MY-2003

Erstausgabe (Deutsch): 03-SE-1955

Material Name:

Adhesive tape, non heat-resistant

Application:

In conjunction with masking paper, protecting foils and paint protection hoods for masking of bodies before paint repair, plus for general work with adhesives.

General Description:

Low-creped paper masking tape with natural rubber adhesive.

Thickness

(DIN EN 1942) mm: 0.09 to 0.18

Tensile strength

(DIN EN 14410) N/25 mm width: 80 to 135

Breaking elongation

(DIN EN 14410) %: 8 to 14

Adhesive strength

(DIN EN 1939) N/25 mm width: 5 to 13

Material-Bezeichnung:

Abklebeband, nicht hitzebeständig

Verwendung:

In Verbindung mit Abdeckpapier, Schutzfolien und Lackierschutzhauben zum Maskieren von Karosserien vor der Reparaturlackierung, sowie für allgemeine Klebearbeiten.

Allgemeine Beschreibung:

Schwach gekrepptes Papierklebeband mit Naturkautschukklebmasse.

Dicke

(DIN EN 1942) mm: 0,09 bis 0,18

Reißfestigkeit

(DIN EN 14410) N/25 mm Breite: 80 bis 135

Reißdehnung

(DIN EN 14410) %: 8 bis 14

Klebekraft

(DIN EN 1939) N/25 mm Breite: 5 bis 13

Requirements

1 Requirements on Delivery

None

2 Processing Requirements

The tape must be wet-strength, paint- and solvent resistant.

It is not allowed that the surface of the tape is rough and lead to skin irritations.

The tapes B 045 0531 and B 046 0531 must adhere good on different surfaces (painted sheet metal, painted or grained plastic parts, glass, rubber seals, etc.) and must be temperature-resistant for a short time (30 minutes) up to +90°C.

3 Requirements after Usage

The adhesive tape must be removable without any residues and, if possible, in one piece.

Anforderungen

1 Anforderungen bei der Anlieferung

Keine

2 Anforderungen bei der Verwendung

Das Klebeband muss nassfest, lack- und lösungsmittelbeständig sein.

Die Oberfläche des Klebebandes darf nicht rau sein und zu Hautirritationen führen.

Die Klebebänder B 045 0531 und B 046 0531 müssen gut auf unterschiedlichen Oberflächen (lackiertes Blech, lackierte oder genarbte Kunststoffteile, Glas, Gummidichtungen usw.) haften und kurzzeitig (30 Minuten) bis +90°C temperaturbeständig sein.

3 Anforderungen nach der Verwendung

Das Klebeband muss sich rückstandsfrei und möglichst in einem Stück entfernen lassen.

changed/

geändert

Alteration

Änderung

25-NO-10

Date/

Datum

M. Wittig

Author/

Sachbearbeiter

Dr. A. Paletschek

Group Leader/

Gruppenleiter

I. Menke-Hermani

Dept. Head/

Abteilungsleiter



Documents

Document Sharing Hub

Matsp_ed.doc / K.-H. Seibel / Revision: 5 / 11.05.2010



GME ME

Paint, Polymers
& Automation

MATERIAL SPECIFICATION

Number/Nummer: B 040 0531

Group/Gruppe: L

Page/Seite: 2 of/von 3

First Issue (English): 16-MY-2003

Erstausgabe (Deutsch): 03-SE-1955

Delivery:

Per roll, with 50 m length
Per piece, acc. to release and/or arrangement

Material number	width (mm)
9273043	19
9274040	50
B 041 0531	100
B 042 0531	15
B 044 0531	25 Ø
B 045 0531	25
B 046 0531	50
B 047 0531	50
B 049 0531	30

The Opel-Material-N°:
the GPDS N°: 9274,
the MGO N°: 9253 . . . (delivery form)

have to be labeled clearly visible on all batches.

Directive for Suppliers:

The supplier bears the responsibility for ensuring that the materials delivered meet the relevant legislations and regulations of the countries to which they are supplied (e.g. REACH).

Upon the presentation of samples the supplier is obligated to present a complete and correctly filled in EU-Safety Data Sheet.

Furthermore, a material test report must be provided which shows detailed results of the test according to material specification.

For serial shipment, the supplier must guarantee that the delivered material fulfills the Opel material specification and that the released material has not been changed.

Anlieferung:

Per Rolle, mit 50 m Länge
Per Stück, nach Freigabe bzw. Vereinbarung

Material-Nummer	Breite (mm)
9273043	19
9274040	50
B 041 0531	100
B 042 0531	15
B 044 0531	25 Ø
B 045 0531	25
B 046 0531	50
B 047 0531	50
B 049 0531	30

Die Opel-Material-Nr.:
die GPDS Nr.: 9274,
die MGO Nr.: 9253 . . . (Lieferform)

sind auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für Lieferanten:

Der Lieferant trägt die Verantwortung dafür, dass seine gelieferten Materialien die jeweiligen gültigen Gesetze und Verordnungen der Länder erfüllen, in die geliefert wird (z.B. REACH).

Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muss der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, dass die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

changed/
geändert
Alteration
Änderung

25-NO-10
Date/
Datum

M. Wittig
Author/
Sachbearbeiter

Dr. A. Paletschek
Group Leader/
Gruppenleiter

I. Menke-Hermani
Dept. Head/
Abteilungsleiter



Documents
Document Sharing Hub

Matsp_ed.doc / K.-H. Seibel / Revision: 5 / 11.05.2010