

Prozeß-Abteilung

Material-
Bezeichnung : Siliconfett

Verwendung : Zur Schmierung von Lagerstellen an Gasregulierung gemäß
Konstruktionszeichnung und Stückliste.
Kundendienstmaterial, siehe Referenzliste "Prozeßmaterial im
Kundendienst".

Allgemeine
Beschreibung : Kältebeständiges Schmierfett auf Basis Lithiumseife/
Siliconöl.

Dichte
(DIN 51 757)
bei +20 °C kg/dm³: ca. 1,000

Anforderungen : Gebrauchstemperatur-
bereich °C: -40 bis +180

Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-Klasse: 1 bis 2

Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C: min. +195

Verdickertyp : Lithiumseife

Grundöl : Siliconöl

Festschmierstoffe
(DIN 51 831) Gew.-%: frei

Wasserbeständigkeit
(DIN 52 807)
bei +40 °C Bew.-Stufe: 0 - 40
bei +90 °C Bew.-Stufe: max. 1 - 90

Chlor
(DIN 51 577) Gew.-%: frei

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0571 5 kg - Dosen
B 042 0571 20 kg - Hobbocks
B 043 0571 50 kg - Hobbocks
B 044 0571 20 kg - GME Container

Die Fässer sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.


Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

f1

Opel Form. 34002-12 WD 1 88

überarbeitet
Änderungsvermerk

12.04.89
Datum


G. Badersbach
Sachbearbeiter


H. Ackermann
Gruppenführer


M. Gebauer
Abt.-Leiter

Hinweis für
Lieferanten

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des TEZ erfolgen.

Lagerung

: Gemäß VLwF

Lagertemperatur : -20 °C bis +40 °C

Lagerbeständigkeit: Mind. 12 Monate nach Eingang

Gefahrklasse

: Keine (VbF)

Unfall-
verhütung

: Vergleiche "Merkblatt Mineralölwirtschaftsverband über den Umgang mit Schmiermitteln".

Gefahrstoff-
Verordnung

: -

Umweltschutz

: Wassergefährdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9

Abfallbeseitigung

- Beachte Betr.richtl. 440 (siehe Rückständeverzeichnis)

Verbotene

Material-Bestandteile

- (Siehe QU 000 001)

Transport-
vorschriften

: Nicht reglementiert

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften

: Bei Verwendung in anderen Ländern sind für die angeführten Vorschriften die in den betreffenden Ländern gültigen Gesetze und andere Richtlinien zu beachten.

überarbeitet
Änderungsvermerk

12.04.89
Datum

G. Badersbach
Sachbearbeiter

H. Ackermann
Gruppenführer

M. Gebauer
Abt.-Leiter