



ITEZ ME

Lackierung und
Korrosionsschutz**MATERIAL - SPEZIFIKATION**

Nummer : B 040 0853

Gruppe : B

Seite: 1 von 3

Erstausgabe : 06. Okt. 1998

Material-**Bezeichnung** : Fett für Lenkspindel**Verwendung** : Zur Schmierung der Schloßhülse Lenkspindel (gemäß Konstruktionszeichnung und Stückliste).**Allgemeine****Beschreibung** : Schmierfett auf Basis Lithiumseife / Polyalphaolefin mit Festschmierstoffzusatz**Anforderungen****1.0 Anforderungen bei der Anlieferung**

1. Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI Kl.: 2
2. Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C: über + 190
3. Gebrauchstemperaturbereich °C: - 40 bis + 130
4. Zusammensetzung
 - Verdicker
Art : Lithiumseife
 - Grundöl
Art : Polyalphaolefin
 - Festschmierstoff
Art : Polytetrafluoroethylen
 - Gehalt
Masse %: > 15
5. Wasserbeständigkeit
(DIN 52 807)
 - Bewertungsstufe: 0-40
 - Bewertungsstufe: 1-90
6. Korrosionsschutzverhalten
(DIN 51 802) Korr.- Grad: max. 1/1
7. Fließdruck (DIN 51 805)
bei - 40 °C mbar: max. 600
8. Ölabscheidung
(DIN 51817) Masse %: max. 3,5

neu
Änderung06. Okt. 1998
DatumK.H. Seibel
SachbearbeiterO. Egner
GruppenleiterDocuments
U. Haul
Abt.-Leiter



ITEZ ME

Lackierung und
Korrosionsschutz**MATERIAL - SPEZIFIKATION**

Nummer : B 040 0853

Gruppe : B

Seite: 2 von 3

Erstausgabe : 06. Okt. 1998

2.0 Anforderungen bei der Verwendung
keine

3.0 Anforderungen nach der Verwendung
keine

4.0 Technologische Anforderungen
keine

Anlieferung : Per Gewicht, B 042 853 in Hobbocks mit ca. 25 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des ITEZ erfolgen.

Lagerung : gemäß VLwF
bei + 5 °C bis + 30 °C


Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gültige Betriebsrichtlinien und Technische Lieferbedingungen für Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhütungsvorschriften/UVV und Sicherheitsmerkbblätter für gefährliche Arbeitsstoffe.

neu
Änderung

06. Okt. 1998
Datum


K.H. Seibel
Sachbearbeiter


O. Egner
Gruppenleiter


U. Hauf
Abt.-Leiter