

Material-
Bezeichnung : Schräglenker-Montagepaste

Verwendung : Zur Schmierung von Lagerbohrungen vor dem Einpressen des
Lagers (nach Konstruktionszeichnung und Stückliste).

Allgemeine
Beschreibung : Schmiermittelsuspension auf der Basis Mineralöl/
Molybdändisulfid.

Dichte bei +20 °C
(DIN 51 757) kg/l: 1,07 bis 1,08

ANFORDERUNGEN

Flammpunkt
(DIN ISO 2592) °C: über +220

Festschmierstoff
Art : Molybdändisulfid
Gehalt Gew.-%: 18 bis 22

Grundöl
Art : Mineralöl
Viskositätsindex
(DIN ISO 2909) : über 150
Viskosität (DIN 51 562)
bei + 40 °C mm²/s: 450 bis 550
bei +100 °C mm²/s: 45 bis 60

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1134 in Gebinden mit ca. 50 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prüfbericht
beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-
Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung
dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigege-
benen Material vorgenommen wurden.

neu
Änderungsvermerk

20.07.89
Datum

K.H. Seibel
Sachbearbeiter

H. Ackermann
Gruppenführer

M. Gebauer
Abt.-Leiter

Prozeß-Abteilung

Opel Form. 34002-12 WD 1 88

f1

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des TEZ erfolgen.

Lagerung : Gemäß VLwF

Lager-
temperatur : Raumtemperatur

Gefahrklasse : Keine (VbF)

Unfall-
verhütung : Vergleiche "Merkblatt Mineralölwirtschaftsverband über den Umgang mit Schmiermittel".

Gefahrstoff-
Verordnung : -

Umweltschutz : Wassergefährdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440 (siehe Rückständerverzeichnis)

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Transport-
vorschriften : Nicht reglementiert

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Ländern sind für die angeführten Vorschriften die in den betreffenden Ländern gültigen Gesetze und andere Richtlinien zu beachten.


Prozeß-Abteilung


f1

Opel Form. 34002.12 WD 1 88

neu
Änderungsvermerk

20.07.89
Datum


K.H. Seibel
Sachbearbeiter


H. Ackermann
Gruppenführer


M. Gebauer
Abt.-Leiter