

Material-
bezeichnung : Fett für Schleifring

Verwendung : Zur Befettung des Schleifkontakts am Lenkrad gemäß
Konstruktionszeichnung und Stückliste

Allgemeine
Beschreibung : Schmierfett auf Basis Lithiumseife / Polyalphaolefin mit Zusatz von
PTFE als Festschmierstoff

Dichte (+20° C)
(DIN 51 757) kg/dm³: 0,890 bis 0,910

Anforderungen : Gebrauchstemperatur -
bereich °C: -50 bis +140

Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-Klasse: 2

Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C: min. +190

Verdickertyp : Lithiumseife

Grundöl : Polyalphaolefin

Festschmierstoff : PTFE

Wasserbeständigkeit
(DIN 51 807)
+40° C Bew.-Stufe: 0-40
+90° C Bew.-Stufe: max. 1-90

Chlor
(DIN 51 577) Gew.-%: frei

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1135 1 kg-Dosen

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

neu
Änderungsvermerk Datum

25.04.90

G. Badersbach
Sachbearbeiter

H. Ackermann M. Gebauer
Gruppenführer Abt.-Leiter

Hinweis für Lieferanten

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des TEZ erfolgen.

Lagerung

: Gemäß VLwF

Lagertemperatur : -20° C bis +40° C
Lagerbeständigkeit : Mind. 12 Monate nach Eingang

Gefahrklasse

: Keine (VbF)

Unfallverhütung

: Vergleiche "Merkblatt Mineralölwirtschaftsverband über den Umgang mit Schmiermitteln".

Gefahrstoff-Verordnung

: -

Umweltschutz

: Wassergefährdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/l, Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440 (siehe Rückstände-verzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Transportvorschrift

: Nicht reglementiert

Abweichende gesetzliche Vorschriften

: Bei Verwendung in anderen Ländern sind für die angeführten Vorschriften, die in den betreffenden Ländern gültigen Gesetze und andere Richtlinien zu beachten.

neu
Änderungsvermerk Datum

25.04.90

G. Badersbach
Sachbearbeiter

H. Ackermann M. Gebauer
Gruppenführer Abt.-Leiter