



ITEZ ME

Lackierung und
Korrosionsschutz

MATERIAL - SPEZIFIKATION

Nummer : B 040 1144

Gruppe : B

Seite: 1 von 2

Erstausgabe : 11. Nov. 1998

Material-

Bezeichnung : Fett für Umlenkrolle**Verwendung** : Zur Schmierung der Umlenkrolle Zahnriementrieb beim Teilezu-
lieferer (gemäß Konstruktionszeichnung und Stückliste).

Allgemeine

Beschreibung : Schmierfett auf Basis Polyharnstoff / Polyalphaolefin / Mineralöl

Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1. Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI Kl.: 4
2. Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C: über + 200
3. Gebrauchstemperaturbereich °C: - 30 bis + 150
4. Zusammensetzung
Verdicker
Art : Polyharnstoff
Grundöl
Art : Polyalphaolefin / Mineralöl
5. Wasserbeständigkeit
(DIN 52 807) Bewertungsstufe: 0-40
Bewertungsstufe: 1-90
6. Fließdruck (DIN 51 805)
bei - 40 °C mbar: max. 1500
7. Ölabscheidung
(DIN 51 817) Masse %: max. 0,5

2.0 Anforderungen bei der Verwendung
keineneu
Änderung11. Nov. 1998
Datum
K.H. Seibel
Sachbearbeiter
O. Egner
Gruppenleiter
U. Hain
Abt.-Leiter



ITEZ ME

Lackierung und
Korrosionsschutz**MATERIAL - SPEZIFIKATION**

Nummer : B 040 1144

Gruppe : B

Seite: 2 von 2

Erstausgabe : 11. Nov. 1998

3.0 Anforderungen nach der Verwendung
keine

4.0 Technologische Anforderungen
keine

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1144 Gebindegröße bestimmt Teilelieferant.

Hinweis für

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des ITEZ erfolgen.

Lagerung : gemäß VLwF
bei + 5 °C bis + 30 °C

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gültige Betriebsrichtlinien und Technische Lieferbedingungen für Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhütungs-Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkbblätter für gefährliche Arbeitsstoffe.


**Abweichende
gesetzliche**

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Ländern sind für die angeführten Vorschriften die in den betreffenden Ländern gültigen Gesetze und andere Richtlinien zu beachten.

neu
Änderung

11. Nov. 1998
Datum


K.H. Seibel
Sachbearbeiter


O. Egner
Gruppenleiter


U. Hauf
Abt.-Leiter