



GME ME

Paint, Polymers
& Automation

MATERIAL SPECIFICATION

Number/Nummer: B 040 1578

Group/Gruppe: L

Page/Seite: 1 of/von 3

First Issue (English): 19-FE-2007

Erstausgabe (Deutsch): 19-FE-2007

Material Name:

Masking tape

Application:

For masking of windshield flange before paint repair.

General Description:

PVC-/PET film laminate with natural rubber adhesive.

Thickness (DIN EN 1942) mm: 0.181 ± 0.005

Tensile strength (DIN EN 14410)
N/cm width: 100 ± 5

Breaking elongation (DIN EN 14410)
%: 130 ± 5

Adhesive strength (DIN EN 1939)
N/cm width: 4 ± 0.5

Material-Bezeichnung:

Abklebeband

Verwendung:

Zum Abdecken des Frontscheibenflansches vor der Reparaturlackierung.

Allgemeine Beschreibung:

PVC-/PET Folienlaminat mit Naturkautschuk-Kleber.

Dicke (DIN EN 1942) mm: $0,181 \pm 0,005$

Reißfestigkeit (DIN EN 14410)
N/cm Breite: 100 ± 5

Reißdehnung (DIN EN 14410)
%: 130 ± 5

Klebekraft (DIN EN 1939)
N/cm Breite: $4 \pm 0,5$

Requirements

1 Requirements on Delivery

Shelf-Life:
12 month from delivery during storage at +23°C
and 50% relative humidity in original package

2 Processing Requirements

- 2.1 The tape must be wet-strength, paint- and solvent-resistant.
- 2.2 The tape must be temperature-resistant up to +150°C for 1h.

3 Requirements after Usage

- 3.1 The adhesive tape must be removable without any residues and without lacquer flakings.
- 3.2 The adhesion of the Cement sealing compound L 000 0584 (GPDS N° 9274526 and the PU-Cement sealing compound L 000 0777 (GPDS N° 9273227 must not be affected.

Anforderungen

1 Anforderungen bei der Anlieferung

Haltbarkeit:
12 Monate ab Auslieferung bei +23°C und
50% relativer Luftfeuchte in Originalverpackung.

2 Anforderungen bei der Verwendung

- 2.1 Das Klebeband muss nassfest, lack- und lösungsmittelbeständig sein.
- 2.2 Das Klebeband muss ca. 1 Std. bis +150°C temperaturbeständig sein.

3 Anforderungen nach der Verwendung

- 3.1 Das Klebeband muss sich rückstandsfrei und ohne Lackabplatzungen entfernen lassen.
- 3.2 Die Haftfestigkeit der Klebedichtmasse L 000 0584 (GPDS Nr. 9274526 und des PU-Scheibenklebstoffs L 000 0777 (GPDS Nr. 9273227 darf nicht beeinträchtigt werden.

revised/

überarbeitet
Alteration
Änderung

26-JL-16
Date/
Datum

M. Wittig
Author/
Autor

Dr. A. Paletschek
Group Leader/
Gruppenleiter

I. Menke-Hermani
Dept. Head/
Abteilungsleiter



Documents
Document Sharing Hub

PPA_Material_Specification.docx / Revision: 6 / 28.01.2015



GME ME

Paint, Polymers
& Automation

MATERIAL SPECIFICATION

Number/Nummer: B 040 1578

Group/Gruppe: L

Page/Seite: 2 of/von 3

First Issue (English): 19-FE-2007

Erstausgabe (Deutsch): 19-FE-2007

Delivery:

per roll, with 66 m length

Material number	width (mm)
B 041 1578	25
B 042 1578	50
B 044 1578	15

The Opel-Material-N°:
the GPDS N°: 9274,
the MGO N°: 9253 . . . (delivery form)

have to be labeled clearly visible on all batches.

Directive for Suppliers:

The supplier bears the responsibility for ensuring that the materials delivered meet the relevant legislations and regulations of the countries to which they are supplied (e.g. REACH).

Upon the presentation of samples the supplier is obligated to present a complete and correctly filled in EU-Safety Data Sheet.

Furthermore, a material test report must be provided which shows detailed results of the test according to material specification.

For serial shipment, the supplier must guarantee that the delivered material fulfills the Opel material specification and that the released material has not been changed.

This guarantee must be confirmed for each delivery by a written statement on the delivery note or an attached test certificate. Each material change has to be indicated by the supplier **before** delivery. Material deviating from the original material has to be released by the responsible department of the ITDC **prior** to any delivery.

Anlieferung:

per Rolle, mit 66 m Länge

Material-Nummer	Breite (mm)
B 041 1578	25
B 042 1578	50
B 044 1578	15

Die Opel-Material-Nr.:
die GPDS Nr.: 9274,
die MGO Nr.: 9253 . . . (Lieferform)

sind auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für Lieferanten:

Der Lieferant trägt die Verantwortung dafür, dass seine gelieferten Materialien die jeweiligen gültigen Gesetze und Verordnungen der Länder erfüllen, in die geliefert wird (z.B. REACH).

Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muss der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, dass die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muss unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigelegten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist **vor** der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst **nach** einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des ITDC erfolgen.

revised/

überarbeitet
Alteration
Änderung

26-JL-16
Date/
Datum

M. Wittig
Author/
Autor

Dr. A. Paletschek
Group Leader/
Gruppenleiter

I. Menke-Hermani
Dept. Head/
Abteilungsleiter



Documents

Document Sharing Hub

PPA_Material_Specification.docx / Revision: 6 / 28.01.2015