Material Name:

Facility cleaner (alcaline)

Application:

For the chemical cleaning of pretreatment facilities, mainly for removing of phosphate sludge deposits and incrustations within spraying systems, bath tanks and auxiliary installations.

General Description:

Viscous, yellowish cloudy liquid; contains sodium hydroxide with biodegradable surfactant additives.

Material-Bezeichnung:

Anlagenreiniger (alkalisch)

Verwendung:

Zur chemischen Reinigung von Vorbehandlungs-anlagen, vorwiegend zur Beseitigung von Phosphat-schlammablagerungen und Verkrustungen in den Spritzsystemen, Badbehältern und Nebeneinrichtungen.

Allgemeine Beschreibung:

Viskose, gelbliche trübe Flüssigkeit; enthält Natriumhydroxid mit Zusätzen biologisch abbaubaren Tenside.

Requirements

1 Requirements on Delivery

1.1 Homogeneous mixture of technical pure materials

1.2 Constant composition of all deliveries acc. to agreed tolerances.

1.3 Non-demixing or deposing solution.

1.4 No nuisance caused by the smell

1.5 Prohibited substances:
Benzene, heavy metals, N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP), N-Ethyl-2-Pyrrolidone (NEP), Diacetone alcohol (DAA), Mesityl oxide (MO), Phorone, Isophorone.

2 Processing Requirements

2.1 The material must clean the facilities as quick as possible on the basis of its composition.

2.2 Use under the following conditions:
concentration: 5 % … 15 %
temperature: 30°C … 60°C

2.3 Facility materials:
austenitic stainless steel (e. g. 1.4541 [AISI 321], 1.4571 [AISI 316], 1.4404 [AISI 316L])
polypropylene
PVC
hard rubber coated equipment parts.

Anforderungen

1 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogene Lösung technisch reiner Rohstoffe

1.2 Gleichbleibende Zusammensetzung aller Lieferungen gemäß der vereinbarten Liefertoleranzen.

1.3 Nicht entmischende bzw. absetzende Lösung.

1.4 Keine geruchsbelästigenden Eigenschaften.

1.5 Verwendungsverbote:
Benzol, Schwermetalle, N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP), N-Ethyl-2-Pyrrolidon (NEP), Diacetonalkohol (DAA), Mesityloxid (MO), Phoron, Isophoron.

2 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Das Material soll aufgrund seiner Zusammensetzung eine Anlagenreinigung in möglichst kurzer Zeit bewirken.

2.2 Einsatz unter folgenden Bedingungen:
Konzentration: 5 % …15 %
Temperatur: 30°C … 60°C.

2.3 Anlagenwerkstoffe:
austenitische Edelstähle (z. B. 1.4541 [AISI 321], 1.4571 [AISI 316], 1.4404 [AISI 316L])
Polypropylen
PVC
hartgummierte Anlagenteile

Documents Document Sharing Hub

Copyright General Motors Europe
Provided by IHS Markit under license with GME
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=/, User=,
Not for Resale,
Full document details: GM B 040 1960 2017

Remark: The aggressiveness of the acids contained in the cleaner may cause unwanted corrosion with critical materials (structural steel, nonferrous heavy metal). Compatibility tests prior to application are recommended. To reduce staining strength, an inhibitor can be added to the material.

Hinweis: Die Aggressivität der im Produkt enthaltenen Säuren kann bei kritischen Werkstoffen (Baustahl, Buntmetalle) zu einem unerwünschten Beizangriff führen. Eine Verträglichkeitsprüfung vor der Anwendung wird empfohlen. Zur Verminderung des Beizangriffs kann ein Inhibitor zugesetzt werden.

3 Requirements after Usage

None

3 Anforderungen nach der Verwendung

Keine

Delivery:

Per kg, acc. to release and/or arrangement.

The Opel-Material-N°: B 040 1960,
the GPDS N°,
the MGO N°: (delivery form)

have to be labeled clearly visible on all batches.

Anlieferung:

Per kg, nach Freigabe bzw. Vereinbarung.

Die Opel-Material-Nr.: B 040 1960,
die GPDS Nr.,
die MGO Nr. (Lieferform)

sind auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Directive for Suppliers:

The supplier bears the responsibility for ensuring that the materials delivered meet the relevant legislations and regulations of the countries to which they are supplied (e.g. REACH).

Upon the presentation of samples the supplier is obligated to present a complete and correctly filled in EU-Safety Data Sheet.

Furthermore, a material test report must be provided which shows detailed results of the test according to material specification.
For serial shipment, the supplier must guarantee that the delivered material fulfills the Opel material specification and that the released material has not been changed.

This guarantee must be confirmed for each delivery by a written statement on the delivery note or an attached test certificate. Each material change has to be indicated by the supplier **before** delivery. Material deviating from the original material has to be released by the responsible department of the ITDC **prior** to any delivery.

Hinweis für Lieferanten:

Der Lieferant trägt die Verantwortung dafür, dass seine gelieferten Materialien die jeweiligen gültigen Gesetze und Verordnungen der Länder erfüllen, in die geliefert wird (z.B. REACH).

Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
Für den Serienbedarf muss der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, dass die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muss unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist **vor** der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst **nach** einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des ITDC erfolgen.

Copyright General Motors Europe
Provided by IHS Markit under license with GME
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=/, User=,
Not for Resale,
Full document details: GM B 040 1960 2017