



Material-
Bezeichnung : Plastische Abdichtmasse

Verwendung : Als L 001 0032: Zur Karosserie-Abdichtung, wie z. B. für
Schrauben- und Halterungsdurchgänge usw.
Als L 002 0032: Zur Karosserie-Abdichtung, wie z. B. für
Schrauben- und Halterungsdurchgänge usw.;
gemäß Materialfreigabe.

Allgemeine
Beschreibung : Plastische Abdichtmasse auf der Basis von polymerisierten
Kohlenwasserstoffen mit anorganischen Füllstoffen.

Anforderungen

1.0 Vor der Verarbeitung

1.1 Konsistenzgrad nach
Brabender bei +20°C : L 001 0032: 550 BE bis 750 BE
L 002 0032: 1200 BE bis 1400 BE
1.2 Kennzeichnungspflichtig
gemäß ArbStoffV : Nein

2.0 Bei der Verarbeitung

2.1 Verarbeitbar : Von Hand, leicht verformbar
2.2 Haftflächen : 2.2.1 Füllgrund L 000 0003
2.2.2 Esta-Füllgrund L 113 0248
2.2.3 KH-Decklack-130°C L 000 0218
2.2.4 KH-Decklack L 000 0252
2.2.5 Zweischicht-Metallic-
Decklack L 000 0277
2.2.6 Acrylic-Decklack
Thermoplastisch L 000 0935

3.0 Technologische Anforderungen

3.1 Haftung : Gute Haftung auf den unter Pos. 2.2 ge-
nannten Haftflächen nach folgenden Aus-
lagerungen:
3.1.1 120 h bei +80°C ± 3 K
3.1.2 120 h bei -30°C ± 3 K
3.1.3 150 h in Wasser bei +23°C ± 5 K,
ohne Wasseraufnahme

- 2 -

KÜ

Opel Form 34009 12 4/74

Ind.	Anderungen:	Geändert und geprüft	Datum:	Erstausgabe: 16.12.1969
	überarbeitet	W. Heimel	10.03.1980	Gefertigt: W. Heimel
				Gepuft: H. Ackermann
				Abt.-Leiter: R. Becke



Anlieferung : Per Gewicht, L 001 0032 und L 002 0032
In Strangform, 300 bis 350 mm lang, etwa
35 bis 45 mm Ø oder 50 x 40 mm.
Stränge verpackt in stabilen Einweg-Pappkartons,
einzelne (Strang-) Lagen gegen Verklebung unter-
einander durch geeignete Folien oder Papier-
zwischenlagen geschützt.

Inhalt pro Karton, L 001 0032 mit 18 kg Inhalt
L 002 0032 mit 25 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr., die Chargen-Nr. und das Lieferdatum
sind auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis für Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die ge-
mäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür
übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfüllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden.

Lagerung : Bei +23°C ± 5 K

Lagerfähigkeit : Mind. 6 Monate nach Eingang

Gefahrklasse : Keine (VbF)

Versand-
Vorschriften : Einreihung nach ADR/GGVS - entfällt

Umweltschutz : Wassergefährdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rückständeverzeichnis)

Es gelten die Bestimmungen der jeweiligen Länder.

Opel Form 34009 12 4/74

Kü

Ind.	Anderungen:	Geändert und geprüft	Datum:	Erstausgabe:	16.12.1969
	überarbeitet	W. Heime	10.03.1980	Gefertigt:	W. Heime
				Gepprüft:	H. Ackermann
				Abt.-Leiter:	B. Barneke