



Material-
Bezeichnung : Dichtungsmittel (Spezial-Produkt)

Verwendung : Zur Abdichtung zwischen Zylinderblock und letztem Hauptlager-
deckel bei CIH-Motoren; gemäß Materialfreigabe.

Allgemeine
Beschreibung : Dichtungsmittel auf Basis von Polyacryldiester, welches unter
Luftabschluß in Verbindung mit Metallen aushärtet.
Farbe: hellgrün - fluoreszent

Anforderungen

1.0 Vor der Verarbeitung

- 1.1 Anlieferungsviskosität
bei +20°C : 2000 cP bis 2500 cP, gemessen mit Epprecht-
Rheometer STV oder Epprecht-Rheomat 15, Relativ-
Meß-System MS-r 3, Drehzahl 200 min⁻¹, Meß-
dauer ca. 5 s.
- 1.2 Kennzeichnungspflichtig
gemäß ArbStoffV : Nein

2.0 Bei der Verarbeitung

- 2.1 Verarbeitung : Mit Spezial-Dosieranlage
- 2.2 Aushärtung : Innerhalb von 3 h bei Raumtemperatur

3.0 Technologische Anforderungen

- 3.1 Ölbeständigkeit : Im ausgehärteten Zustand beständig gegen HD-Öl
während
- 3.1.1: 1 h bei +110°C
- 3.1.2: 8 d bei Raumtemperatur

Anlieferung : Per Gewicht, L 001 0182 in Kunststoffbehältern
mit ca. 1 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr., die Chargen-Nr. und das Lieferdatum
sind auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis für
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die ge-
mäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

- 2 -

Ind.	Änderungen:	Geändert und geprüft	Datum:	Erstausgabe:	19.10.1972
	überarbeitet	W. Glaser	12.05.1977	Gefertigt:	W. Glaser
				Geprüft:	O. Schreier
				Abt.-Leiter:	R. Börske

Opel-Form 34009-12 4/74

KU



Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden.

Lagerung : Bei $+23^{\circ}\text{C} \pm 5 \text{ K}$

Lagerfähigkeit : Mind. 4 Monate nach Eingang

Gefahrklasse : Keine (VbF)

Umweltschutz : Wassergefährdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6, Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440 (siehe Rückständeverzeichnis)

Ku

Opel-Form 34009-12 4/74

Ind.	Änderungen:	Geändert und geprüft	Datum:	Erstausgabe:	19.10.1972
	<u>überarbeitet</u>	W. Glaser	12.05.1977	Gefertigt:	W. Glaser
				Geprüft:	O. Schreier
				Abt.-Leiter:	R. Böhneke