

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
811-3-2

1985

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1993-09

Amendement 1

**Méthodes d'essais communes pour les matériaux
d'isolation et de gainage des câbles électriques**

Troisième partie:

Méthodes spécifiques pour les mélanges PVC

Section deux – Essai de perte de masse –

Essai de stabilité thermique

Amendment 1

**Common test methods for insulating and sheathing
materials of electric cables**

Part 3:

Methods specific to PVC compounds

Section Two – Loss of mass test – Thermal stability test

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVA Documents
Document Sharing Hub

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
20(BC)204	20(BC)207

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 8

8. Essai de perte de masse des enveloppes isolantes et des gaines

8.1.3 Préparation des éprouvettes

8.1.3 b) 3)

Ajouter, à la page 10, à la fin du premier alinéa, la nouvelle phrase suivante:

et que tout séparateur restant est enlevé de manière adéquate mais sans utiliser de solvant.

Page 14

9. Essai de stabilité thermique des enveloppes isolantes et des gaines

9.1 Appareillage d'essai

9.1 a)

Ajouter le nouveau texte suivant à la fin du texte existant:

Les tubes en verre AR doivent être utilisés conformément à*

- ISO 719: résistance hydrolytique, Classe 3;
- ISO 1776: résistance aux acide, Classe 1;
- ISO 695: résistance aux alcalis, Classe 2.

* ISO 695: 1991, *Verre – Résistance à l'attaque par une solution aqueuse bouillante d'un mélange alcalin – Méthode d'essai et classification*

ISO 719: 1985, *Verre – Résistance hydrolytique du verre en grains à 98°C – Méthode d'essai et classification*

ISO 1776: 1985, *Verre – Résistance à l'attaque par l'acide chlorhydrique à 100 °C – Méthode de détermination par spectrométrie d'absorption atomique de flamme ou d'émission de flamme*