

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60918

1987

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1992-06

Amendement 1

**Câble en nappe isolée PVC avec un pas
de 1,27 mm approprié au raccordement
autodénudant**

Amendment 1

**PVC insulated ribbon cable with a pitch
of 1.27 mm suitable for insulation displacement
termination**

© IEC 1992 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Sous-Comité 46C: Câbles symétriques et fils, du Comité d'Études n° 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

D I S	Rapport de vote
46C(BC)204	46C(BC)208

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 2

SOMMAIRE

Supprimer la référence à l'annexe K.

Page 12

5.1 Ame massive

Supprimer "nue" dans la première phrase.

5.4 Propagation du déchirement de la gorge de repérage

A la fin du premier alinéa, modifier «20 N» en «10 N».

5.5 Résistance à la perforation

Remplacer le titre et le texte de ce paragraphe par ce qui suit:

5.5 Dureté du matériau isolant

L'isolant doit présenter une dureté appropriée afin d'assurer une bonne connexion en utilisant la technique CAD. La dureté du matériau doit être déterminée sur une plaque moulée à partir de granulés et mesurée conformément à l'ISO 868: Plastiques et ébonite – Détermination de la dureté par pénétration au moyen d'un duromètre (dureté Shore).