

COLLAGE DE VITRES FIXES EN APRES-VENTE

Page 1/5

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENT	1
3. CARACTÉRISTIQUES DE TENUE MÉCANIQUE	1
4. CARACTÉRISTIQUES LIÉES À LA MISE EN OEUVRE	3
ANNEXE	4
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	5
5.1. HISTORIQUE	5
5.2. DOCUMENTS CITÉS	5
5.3. EQUIVALENT À :	5
5.4. CONFORME À :	5
5.5. MOTS CLEFS	5

1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme définit les caractéristiques que doivent respecter les produits utilisés pour la réparation en APRES-VENTE, lors des opérations de collage des vitres fixes.

Ces produits doivent permettre le respect des contraintes liées à l'après-vente.

Exemples d'application : remplacement d'un pare-brise, d'une lunette ou d'une custode.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENT

La fonction est définie sur document par l'indice de la présente norme.

Exemple :

COLLAGE DE VITRES FIXES EN APRES-VENTE norme B14 1350.

3.CARACTERISTIQUES DE TENUE MECANIQUE

DOCUMENTS	CARACTERISTIQUES	CONDITIONS PARTICULIERES	EXPRESSION DES RESULTATS	EXIGENCES
B14 1820 Fonction 176	3.1 CONFORMITE AUX EXIGENCES INDIQUEES DANS CETTE NORME		-	Conforme
D41 5225	3.2 RESISTANCE EN TRACTION CISAILEMENT	(1), (2)		
	- à 10 °C et 25 % HR	(6)	Notation	Rupture cohésive
	- à 35 °C et 80 % HR	(6)	Notation	Rupture cohésive
D55 5408	3.3 TEMPS DE FORMATION DE PEAU DANS LES CONDITIONS CLIMATIQUES APRES-VENTE	(2)	minutes	≥ 7
D51 1709	3.4 ADHERENCE SUR LES SUPPORTS APRES-VENTE	(3)	Notation	Rupture cohésive
	7 jours de polymérisation à 23 °C et 50 % HR			

COLLAGE DE VITRES FIXES EN APRES-VENTE	B14 1350	2/5
---	-----------------	-----

(1), (2), (3), (6) : Conditions particulières voir annexe.