

ACIERS DE CONSTRUCTION SOUS FORME DE BARRES OU DE FILS NUANCE 25 MSV6

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET.	1
2. COMPOSITION CHIMIQUE.	1
3. CARACTERISTIQUES A L'ETAT DE REFERENCE.	1
4. CARACTERISTIQUES A L'ETAT DE LIVRAISON.	3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
5.1. HISTORIQUE	4
5.2. DOCUMENTS CITÉS	4
5.3. EQUIVALENT À :	4
5.4. CONFORME À :	4
5.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET.

La présente norme définit les caractéristiques imposées à la nuance 25 MSV 6.
Elle doit être complétée par les documents suivants:

B53 1040 (barres) et B1050 (fils) "Prescriptions techniques et administratives".
B53 1043 (barres) et B53 1053 (fils) "Prescriptions métallurgiques".
B53 1046 (barres) et B53 1056 (fils) "Prescriptions dimensionnelles".

2.COMPOSITION CHIMIQUE.

COMPOSITION CHIMIQUE (%)												
C*	Mn*	Ni	Cr	Mo*	V	N*	Cu*	Ti*	Al*	Si*	S*	P*
0,23	1,30			≤0,010	0,080	≥0,010	≤0,30	0,010	0,010	0,500	≤0,035	≤0,030
0,27	1,60				0,130			0,020	0,040	0,800		

Les valeurs marquées d'un * sont impératives.

3.CARACTERISTIQUES A L'ETAT DE REFERENCE.

EPROUVETTE	Galet	Eprouvette de traction Ø = 10 usiné	Eprouvette KCU
------------	-------	-------------------------------------	----------------

OR:23/07/1996 A:01/10/1996
www.sepana.ir



Documents
Usage Public
Document Sharing Hub

ACIERS DE CONSTRUCTION NUANCE 25MSV6	B53 1332	2/4
---	-----------------	------------

ETAT DE REFERENCE	Dureté HB	R 0,002 (MPa)	Rm (MPa)	A (%)	(sens. long.)
					KCU (J/cm ²)
-	-	-	-	-	-