

ECROUS HEXAGONAUX A RONDELLE ELASTIQUE CONIQUE INCORPOREE HORS SELECTION PRIORITAIRE

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

Les écrous dont les numéros figurent dans le présent document sont conformes à la norme C21 3350. Ils ne doivent cependant être adoptés pour de nouvelles études qu'en cas **d'impossibilité** d'utiliser les numéros prioritaires donnés par cette norme.

Rondelles Série 4N					Rondelles Série 4L				
d x p	Matière	Classe de qualité	Revêt.	Numéro	d x p	Matière	Classe de qualité	Revêt.	Numéro
M6 x 1,00	Acier	8	Z5DFNR*	79 03 233 062	M5 x 0,80	Acier	8	Z5DFNR*	79 03 233 040
M10 x 1,50	Acier	8	Z5DFNR*	79 03 233 039	M6 x 1,00	Acier	8	Z5DFNR*	79 03 233 057

Rondelles Série 8N					Rondelles Série 8L				
d x p	Matière	Classe de qualité	Revêt.	Numéro	d x p	Matière	Classe de qualité	Revêt.	Numéro
					M6 x 1,00	Acier	8	Z5DFNR*	79 03 233 033
					M10 x 1,50	Acier	8	Z5DFNR*	79 03 233 038

Revêtement suivant norme B15 4101.

***Nota :** le **risque important de fragilisation par l'hydrogène** du zingage électrolytique impose un processus de fabrication très rigoureux, en particulier pour le dégazage. Ce dernier doit impérativement être réalisé "en continu" sur la chaîne de traitement.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/12/1991 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 13/09/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- F: 21/04/1997 - ADJONCTION DU N° 79 03 233 062.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, C213350.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

ECROUS, H, RDL