

RONDELLES RESSORT DENTELEES DIVERSES

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

PIECES A NE PLUS UTILISER


RONDELLES NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

Matière : Acier au carbone de teneur 0,6 à 0,9.

Traitement thermique : Trempe et revenu.

Durée : HV 430 à 520.


TYPE A



d	tol.	D	tol.	e ~	h max.	Revêtement*	Numéro
7,2	+ 0,3 / - 0	14	± 0,2	1,40	2,05	Z5DFJR	79 03 058 011

* Suivant norme B15 4101

TYPE B



Nombre et forme des picots à la disposition du fabricant

d	tol.	D	tol.	e ~	h		Revêtement	Numéro
					min.	max.		
9,2	+ 0,4 / - 0	20	± 0,25	1,6	1,95	2,4	Sans	79 03 058 087

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/10/1979 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- F: 01/07/1995 - SUPPRESSION DES N° 79 03 058 046/047 ET 051 - ADJONCTION DU N° 79 03 058 087 - REGULARISATION DU REVETEMENT POUR LE N° 79 03 058 011 (Z5DF - NORME B15 4100 DEVIENT NORME B15 4101).
- G: 06/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes B154101.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS