

REVETEMENTS TEXTILES DE SOL TOUFFETES NOMBRE DE TOUFFES

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode a pour objet la détermination du nombre de touffes d'un revêtement textile de sol touffeté.

2.PRINCIPE

Compter, à l'aide d'un réglet, le nombre de touffes du revêtement à examiner.

3.APPAREILLAGE

- Réglet de 100 mm.

4.MODE OPERATOIRE

4.1.ESSAI DESTRUCTIF

- Dans la zone de mesure, tracer un carré de 110 mm de côté.
- Raser le velours de façon à faire apparaître le support de touffetage.
- Compter le nombre de points sur 100 mm dans le sens longueur et sur 100 mm dans le sens largeur à l'aide du réglet.

4.2.ESSAI NON DESTRUCTIF

- Pour certains revêtements textiles de sol, il est possible de faire cette mesure sur l'envers du matériau où les points apparaissent en relief.
- Il est également possible de faire cette mesure sur la face d'aspect en pliant le revêtement textile de sol à 180° pour mettre en relief une rangée de touffes.

5.EXPRESSION DES RESULTATS

Exprimer le nombre de touffes pour 100 mm dans les deux sens.

Le nombre de points dans la largeur est défini par la jauge qui s'exprime par rapport au pouce anglais.

Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre jauges usuelles et nombre de points sur 100 mm.

Jauge	Nombre de points sur 100 mm
5/32	25
1/8	31,5
1/10	39,5
5/64	50

6.PROCES-VERBAL D'ESSAI

Outre les résultats obtenus, le procès-verbal d'essai doit indiquer :

- la référence de la présente méthode,
- la référence du matériau examiné et le nom du fournisseur,
- les détails opératoires non prévus dans la méthode ainsi que les incidents éventuels susceptibles d'avoir agi sur les résultats.