

PARE-CHOCES AUTOPORTANTS EN POLYPROPYLENE MODIFIE CHOC

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	2
5. RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES	3
6. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
6.1. HISTORIQUE	4
6.2. DOCUMENTS CITÉS	4
6.3. EQUIVALENT À :	4
6.4. CONFORME À :	4
6.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les pare-chocs autoportants en polypropylène, modifié choc, en complément des exigences de la norme B62 0100.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents par la désignation du produit, suivie de l'indice du document.

Exemple :

PARE-CHOCES AUTOPORTANTS STL S27 2400.

3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Ce document doit être accompagné du cahier des charges B20 1310 "FOURNITURES DE PIECES EN MATIERES PLASTIQUES - PRESCRIPTIONS GENERALES".

PARE-CHOCS AUTOPORTANTS EN POLYPROPYLENE	S27 2400	2/4
--	----------	-----

4.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Documents	CARACTERISTIQUES	Expression des Résultats	EXIGENCES	
			Pièce non peinte	Pièce peinte
D41 1041	4.1 MODULE APPARENT D'ELASTICITE EN FLEXION			
	- Valeur moyenne de cinq éprouvettes par zone, quels que soient la zone et le sens de prélèvement.	MPa	≥ 800	≥ 800
D42 1235	4.2 COMPORTEMENT AU CHOC A FROID			
	- B 10 000/H/- 20 °C			
	La hauteur H en cm est fixée au plan			
	- Energie	E	Fixée au plan	Fixée au plan
D45 1010	4.3 SOLIDITE DE LA TEINTE AU FROTTEMENT			
	- Dégradation - Dégorgement :			
	- à sec	Cotation	≥ 4	
	- à l'eau savonneuse	Cotation	≥ 2	
	- au liquide lave-vitre	Cotation	≥ 2	
	- à l'heptane	Cotation	≥ 2	
	- à l'alcool dénaturé	Cotation	≥ 2	
	- aux produits à lustrer	Cotation	≥ 2	
	- Aspect	Notation	Pas de fissuration	
D47 1279	4.4 COMPORTEMENT AU CONTACT DES PRODUITS DE PROTECTION ET DE DEPROTECTION			
NF G 07-011	- Dégradation	Cotation	5	5
	- Aspect	Notation	Pas de fissuration	Pas de fissuration
D47 5243	4.5 SOLIDITE DE LA TEINTE AUX FLUIDES SOUS L'ACTION DE LA LUMIERE			
	- Dégradation de l'aspect au contact du gazole :			
	- avant nettoyage	Cotation	≥ 3	≥ 3
	- après nettoyage	Cotation	≥ 4	≥ 4