

BANDES AUTOAGRIPPANTES AVEC ADHESIF FIXATION TRAPPE D'ACCES AU CRIC VEHICULE 605

Page 1/5

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	2
5. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE	3
ANNEXE	4
6. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	5
6.1. HISTORIQUE	5
6.2. DOCUMENTS CITÉS	5
6.3. EQUIVALENT À :	5
6.4. CONFORME À :	5
6.5. MOTS CLEFS	5

1.OBJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les bandes autoagrippantes avec adhésif utilisées pour la fixation de la trappe d'accès au cric du véhicule 605 sur le revêtement textile de sol ou sur la garniture latérale du coffre.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents par la désignation du produit, suivie de l'indice du document.

Exemple :

BANDE AUTOAGRIPPANTE, STL S29 4100.

3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Ce document doit être accompagné du cahier des charges B20 0110 "FOURNITURES DE PIECES OU ENSEMBLES - PRESCRIPTIONS GENERALES".

FIXATION TRAPPE D'ACCES AU CRIC - 605	S29 4100	2/5
---------------------------------------	----------	-----

4.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Documents	CARACTERISTIQUES	Expression des Résultats	EXIGENCES
	4.1 COMPOSITION DU MATERIAU		
	- Nature		Polyamide
	- Nombre de crochet par cm ²	Nombre	64 ± 2
D45 1234	4.2 COMPORTEMENT A LA CHALEUR		
	Variations dimensionnelles de la bande agrippante à l'état collée :		
	- Après 24 heures à 60 °C ± 2 °C	mm	≤ /2/
D47 1309	- Après 10 cycles de vieillissement climatique EF	mm	≤ /2/
Voir annexe	4.3 RESISTANCE A L'ARRACHEMENT		
	Bande agrippante/partie agrippée (à l'état collée) :		
	- Avant vieillissement		
	- à 23 °C ± 2 °C	MPa	≥ 0,02 (1)
	- à 60 °C ± 2 °C, après 1 heure	MPa	≥ 0,02 (1)
D47 1309	- Après vieillissement climatique		
	- après 5 cycles EF	MPa	≥ 0,02 (1)
	- après 10 cycles EF, perte entre 5 et 10 cycles	%	≤ 10 (1)
D55 1151	4.4 RESISTANCE AU FLUAGE EN ARRACHEMENT SOUS CHARGE		
	24 heures à 60 °C ± 2 °C, 0,04 MPa		
	- Rupture de liaison	Notation	Sans
	- Glissement	Notation	Sans

(1) Aucun décollement partiel ni désolidarisation bande agrippante/adhésif ou adhésif/trappe d'accès au cric ne sont tolérés au cours des différents essais.
La séparation doit toujours avoir lieu entre l'agrippant et l'agrippé pour une valeur supérieure à l'exigence indiquée.