

TEXTILES ENDUITS DE POLYCHLORURE DE VINYLE TYPE COMPACT SUR SUPPORT TISSE EN COTON

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	2
ANNEXE	3
4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
4.1. HISTORIQUE	4
4.2. DOCUMENTS CITÉS	4
4.3. EQUIVALENT À :	4
4.4. CONFORME À :	4
4.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification définit les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les textiles enduits de polychlorure de vinyle type compact sur support tissé en coton utilisés dans les usines du Groupe. Elle doit être accompagnée de la norme technique B65 1110 "Fournitures de textiles enduits de plastique - Prescriptions générales".

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents de la façon suivante :

- désignation du matériau,
- annexe du matériau utilisé,
- référence de la présente spécification.

Exemple :

TEXTILE ENDUIT DE PLASTIQUE (ou TEP) A 01 STL S65 1100.

TEXTILES ENDUITS DE PVC COMPACT	S65 1100	2/4
---------------------------------	----------	-----

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS	CARACTERISTIQUES		EXPRESSION DES RESULTATS		A01	Exigence de tenue à la combustibilité suivant MES D45 1333 ($v \leq 250$ mm/min)
					A02	Exigence de tenue à la combustibilité catégorie 3 suivant MES D45 1333 ($v \leq 250$ mm/min)
	Composition	enduit	-		PVCp (1)	
		support	-		Coton	
D45 1012	Masse	support	g/m^2		250 ± 20	
		totale	g/m^2		750 ± 50	
D45 1013	Epaisseur		mm		$0,9 \pm 0,1$	
D45 1601	Volatilité des plastifiants ; 24 heures à 100 °C		g/m^2		≤ 20	
D41 1029	Traction	résistance rupture	L	N	800 ± 200	
			T	N	800 ± 200	
		allongement rupture	L	%	10 à 16	
			T	%	16 à 22	
D41 1126	Déchirement		L	N	≥ 25	
			T	N	≥ 25	
D41 1065	Résistance à la traction après piqure		L	%	≤ 30	
			T	%	≤ 30	
D41 1015	Adhérence enduit - support		L	N	≥ 30	
			T	N	≥ 30	
D42 1007 A	Froissement		-	-	≥ 3000	
D42 1008	Fragilité à froid - 20 °C	Etat neuf	-	Bon		
		Après D45 1601	-	Bon		
D45 1139	Tenue à la chaleur	variations dimensionnelles	L	%	≤ 1	
			T	%	≤ 1	
	4 heures à 100 °C	aspect		-	(2)	
D45 1010	Solidité de la teinte au frottement	sec - eau savonneuse alcool	-		(a) 5 (b) 5	
	(a) dégradation (b) dégorgement	essence F	-	(a) 5 (b) 5		
D47 1023	Solidité des teintes	à l'eau	-		(a) 5 (b) 5	
D47 1024	(a) dégradation (b) dégorgement	à l'eau de mer	-		(a) 5 (b) 5	
D47 1025		à la sueur	-	(a) 5 (b) 5		
D47 1431	Solidité de la teinte au Xénotest 150 à 90 °C		cotation		≥ 4	
D47 1121	Solidité de la teinte à la lumière		cotation		≥ 4	
D45 1333	Combustibilité	L/T	-		(3)	
Méthode particulière (voir annexe)	Essai de glissement TEP sur TEP	L/T	N		$8,5 \pm 3$	

(1) Désignation abrégée de polychlorure de vinyle plastifié conformément à la norme B62 0020.

(2) Pas d'anomalie à signaler.

(3) Selon exigence de l'annexe retenue.