

TEXTILES TISSES 340 EN POLYESTER

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIÈRES	3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
5.1. HISTORIQUE	4
5.2. DOCUMENTS CITÉS	4
5.3. EQUIVALENT À :	4
5.4. CONFORME À :	4
5.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification définit les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les textiles tissés de 340 grammes par mètre carré en polyester, utilisés pour le garnissage de sièges.

Elle doit être accompagnée de la norme technique B65 2110 "Fournitures de textiles tissés ou tricotés et leurs composites - Prescriptions générales".

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences concernant les textiles tissés doit être exprimée sur les documents de la façon suivante :

- désignation du matériau,
- annexe du matériau utilisé,
- référence de la présente spécification.

Exemple :

TEXTILE TISSE A01 STL (S65 2100).

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS	CARACTERISTIQUES	EXPRESSION DES RESULTATS	EXIGENCES
D47 1431	Solidité de la teinte au Xénotest 150 à 90 °C	Cotation	≥ 4 échelle des gris
D45 1010	Solidité de la teinte à sec	Indice	(a) 5 - (b) 5
	à l'eau	Indice	(a) 5 - (b) 5
	(a) Dégradation à l'eau savonneuse	Indice	(a) 5 - (b) 5
	(b) Dégorgement à l'essence F ou C ou heptane	Indice	(a) 5 - (b) 5
	à l'alcool	Indice	(a) 5 - (b) 5
D47 1020	à l'eau	Indice	(a) 5 - (b) 5
D47 1021	Solidité de la teinte à l'eau de mer	Indice	(a) 5 - (b) 5
D47 1022	(a) Dégradation à la sueur acide	Indice	(a) 5 - (b) 5
	(b) Dégorgement à la sueur alcaline	Indice	(a) 5 - (b) 5

TEXTILES TISSES 340 EN POLYESTER	S65 2100	2/4
---	-----------------	-----

D47 1005	Tachage	à l'eau	-	Aucun	
		à l'essence	-	Aucun	