

TEXTILES TISSES 470 EN LAINE ET POLYESTER F204

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIÈRES	3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
5.1. HISTORIQUE	4
5.2. DOCUMENTS CITÉS	4
5.3. EQUIVALENT À :	4
5.4. CONFORME À :	4
5.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification définit les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les textiles tissés de 470 grammes par mètre carré en laine et polyester utilisés dans les usines du Groupe (par exemple Textile DUO F204). Elle doit être accompagnée de la norme technique B65 2110 "Fournitures de textiles tissés ou tricotés et leurs composites - Prescriptions générales".

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences concernant les textiles tissés doit être exprimée sur les documents de la façon suivante :

- désignation du matériau,
- annexe du matériau utilisé,
- référence de la présente spécification.

Exemple : TEXTILE TISSE A01 STL S65 2101.

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Le tableau représenté ci-dessous est extrait en partie de la norme B65 2110.

DOCUMENTS	CARACTERISTIQUES	EXPRESSION DES RESULTATS	EXIGENCES
D47 1431	Solidité de la teinte au Xénotest 150 à 90 °C		
	- Après 150 heures	Cotation	≥ 4/5 Echelle des gris
	- Après 300 heures	Cotation	≥ 4 Echelle des gris
D45 1010	Solidité de la teinte au frottement (a) Dégradation (b) Dégorgement	à sec Indice	(a) 5 - (b) 5
	à l'eau	Indice	(a) 5 - (b) 5

TEXTILES TISSES 470 LAINE ET POLYESTER	S65 2101	2/4
---	-----------------	------------

		à l'eau savonneuse	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'essence F ou C ou heptane	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'alcool	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1020	-	à l'eau	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1021	Solidité de la teinte	à l'eau de mer	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1022	(a) Dégradation	à la sueur acide	Indice	(a) 5 - (b) 5	
	(b) Dégorgement	à la sueur alcaline	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1005	Tachage	à l'eau	-	Aucun	
		à l'essence	-	Aucun	