

COMPOSITES A BASE DE TEXTILES TISSES 360 EN ACRYLIQUE F 184 - F 185

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	2
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIÈRES	3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
5.1. HISTORIQUE	4
5.2. DOCUMENTS CITÉS	4
5.3. EQUIVALENT À :	4
5.4. CONFORME À :	4
5.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification définit les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les composites à base de textiles tissés de 360 grammes par mètre carré en acrylique et de matériau alvéolaire d'épaisseur 2 millimètres avec une doublure textile, utilisés dans les usines du Groupe (par exemple : Textile tissé MARINA F184 ou F185). Ce composite peut être associé au tissé MARINA de même code qui fait l'objet de la STL S65 2222. Elle doit être accompagnée de la norme technique B65 2110 "FOURNITURES DE TEXTILES TISSES OU TRICOTES ET LEURS COMPOSITES - PRESCRIPTIONS GENERALES".

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences concernant les composites à base de textiles tissés doit être exprimée sur les documents de la façon suivante :

- désignation du matériau,
- annexe du matériau utilisé,
- référence de la présente spécification.

Exemple :

COMPOSITE A BASE DE TEXTILE TISSE A01 STL S65 2445.

Et éventuellement, lorsque l'épaisseur du matériau alvéolaire est supérieure à 2 mm, ajouter :

- catégorie du matériau,
- référence des normes B65 2150 "Composite - matériaux alvéolaires souples et refendus avec textiles d'envers" et B67 1120 "Matériaux alvéolaires souples en polyuréthane de polyester sous forme de matelas continus et refendus".

Exemple :

COMPOSITE A BASE DE TEXTILE TRICOTE A01 STL S65 2445 et 005 Normes B65 2150 et B67 1120.

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS	CARACTERISTIQUES		EXPRESSION DES RESULTATS	EXIGENCES	
D47 1431	Solidité de la teinte au Xénotest 150 à 90 °C		Cotation	≥ 4 échelle des gris	
D45 1010	Solidité de la teinte au frottement (a) Dégradation (b) Dégorgement	à sec	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'eau	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'eau savonneuse	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'essence F ou C ou heptane	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'alcool	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1020	Solidité de la teinte (a) Dégradation (b) Dégorgement	à l'eau	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1021		à l'eau de mer	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1022		à la sueur acide	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à la sueur alcaline	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1005	Tachage	à l'eau	-	Aucun	
		à l'essence	-	Aucun	
D11 1157	Pelage	matériau alvéolaire/textile aspect	N	≥ 5	
		matériau alvéolaire/textile envers	N	≥ 0,5	
		matériau alvéolaire/textile envers bloqué	N	≥ 5	
		matériau alvéolaire/textile envers agrippable	N	7 à 11	