COMPOSITES A BASE DE TEXTILES TRICOTES 390 EN POLYESTER F 209

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET 1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS 1
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES 2
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS 4
5.1. HISTORIQUE 4
5.2. DOCUMENTS CITÉS 4
5.3. EQUIVALENT À : 4
5.4. CONFORME À : 4
5.5. MOTS CLEFS 4

1.OBJET

La présente spécification définit les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les composites à base de textiles tricotés de 390 grammes par mètre carré en polyester et de matériau alvéolaire d'épaisseur 2 millimètres avec une doublure textile, utilisés dans les usines du Groupe (par exemple : Textile tricoté CASPIENNE F209).
Elle doit être accompagnée de la norme technique B65 2110 "FOURNITURES DE TEXTILES TISSES OU TRICOTES ET LEURS COMPOSITES - PRESCRIPTIONS GENERALES".

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences concernant les composites à base de textiles tricotés doit être exprimée sur les documents de la façon suivante :

- désignation du matériau,
- annexe du matériau utilisé,
- référence de la présente spécification.

Exemple :

COMPOSITE A BASE DE TEXTILE TRICOTE A01 STL S65 2988.

Ou, lorsque l'épaisseur du matériau alvéolaire est supérieure à 2 mm, ajouter :

- catégorie du matériau utilisé,
- référence des normes B65 2150 "COMPOSITES - MATERIAUX ALVEOLAIRES SOUPLES ET REFENDUS AVEC TEXTILES D'ENVERS" et B67 1120 "MATERIAUX ALVEOLAIRES SOUPLES EN POLYURETHANNE DE POLYESTER SOUS FORME DE MATELAS CONTINUS ET REFENDUS".

Exemple :

COMPOSITE A BASE DE TEXTILE TRICOTE A01 STL S65 2988 et 005 NORMES B65 2150 et B67 1120.

www.sepana.ir

Documents
Usage Public
Document Sharing Hub

Full document details: PSA S65 2988 1988

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS	CARACTERISTIQUES		EXPRESSION DES RESULTATS	EXIGENCES	
D47 1431	Solidité de la teinte au Xénotest 150 à 90 °C		Cotation	≥ 4 échelle des gris	
D45 1010	Solidité de la teinte au frottement (a) Dégradation (b) Dégorgement	à sec	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'eau	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'eau savonneuse	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'essence F ou C ou heptane	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à l'alcool	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1020	Solidité de la teinte (a) Dégradation (b) Dégorgement	à l'eau	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1021		à l'eau de mer	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1022		à la sueur acide	Indice	(a) 5 - (b) 5	
		à la sueur alcaline	Indice	(a) 5 - (b) 5	
D47 1005	Tachage	à l'eau	-	Aucun	
		à l'essence	-	Aucun	
D11 1157	Pelage	matériau alvéolaire/textile aspect	N	≥ 5	
		matériau alvéolaire/textile envers	N	≥ 0,5	
		matériau alvéolaire/textile envers bloqué	N	≥ 5	
		matériau alvéolaire/textile envers agrippable	N	7 à 11	

Documents
Usage Public
Document Sharing Hub

Full document details: PSA S65 2988 1988