

REVETEMENTS TEXTILES DE SOL TOUFFETES 500 - JAUGE 1/10 - EPAIS. 3,7 MM F 210

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIÈRES	3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
5.1. HISTORIQUE	4
5.2. DOCUMENTS CITÉS	4
5.3. EQUIVALENT À :	4
5.4. CONFORME À :	4
5.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification définit les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les revêtements textiles de sol touffetés de 500 grammes par mètre carré jauge 1/10, épaisseur 3,7 millimètres (F210), utilisés dans les usines du Groupe.

Elle doit être accompagnée de la norme technique B65 5110 "FOURNITURES DE REVETEMENTS TEXTILES DE SOL - PRESCRIPTIONS GENERALES".

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences concernant les revêtements textiles de sol doit être exprimée de la façon suivante :

- désignation du matériau,
- annexe du matériau utilisé,
- référence de la présente spécification.

Exemple :

REVETEMENT TEXTILE DE SOL A01 STL S65 5101.

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Le tableau représenté ci-dessous est extrait en partie de la norme B65 2110.

DOCUMENTS	CARACTERISTIQUES		EXPRESSION DES RESULTATS	EXIGENCES	
D44 1237	Usure BTW	Aspect	Cotation	4/5	
		Usure	Cotation	4/5	
D41 1097	Poinçonnement		N	≥ 150	
D41 1033	Résistance au cisaillement de la soudure HF de la talonnette (1) avant et après 1 cycle D47 1309 AF		N/50 mm	≥ 250	
D42 1235 A	Fragilité à froid, à - 20 °C		-	Pas d'anomalie à signaler	
D47 5252	Solidité de la teinte au Xénotest 150 à 65 °C		Cotation	≥ 4 échelle des gris	

TEXTILES DE SOL TOUFFETES 500	S65 5101	2/4
--------------------------------------	-----------------	------------

D45 1010	Solidité de la teinte au frottement (a) Dégradation (b) Dégorgement	à sec		Indice	(a) 5 - (b) 4	
		à l'eau		Indice	(a) 5 - (b) 4	
		à l'eau savonneuse		Indice	(a) 5 - (b) 4	
		à l'essence F ou C ou heptane		Indice	(a) 5 - (b) 4	
D45 1139	Tenue à la chaleur 4 heures à 85 °C	Variations dimensionnelles	L	%	≤ 1	
			T	%	≤ 1	
		Aspect		-	Pas d'anomalie à signaler	
D47 1217	Comportement en atmosphère humide			-	Pas d'anomalie à signaler	

(1) *Revêtements de sol en rouleau : pratiquer l'essai avec une électrode de largeur 6 mm.*

Tapis thermoformés avec talonnette soudée : effectuer le prélèvement des éprouvettes dans la zone soudée.