

COLLES NON RETICULABLES POUR ASSEMBLAGE DES GARNITURES INTERIEURES DE PAVILLONS

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	1
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	1
ANNEXE	3
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	4
5.1. HISTORIQUE	4
5.2. DOCUMENTS CITÉS	4
5.3. EQUIVALENT À :	4
5.4. CONFORME À :	4
5.5. MOTS CLEFS	4

1.OBJET

La présente spécification a pour objet la définition des caractéristiques auxquelles doivent répondre les colles non réticulables utilisées pour l'assemblage par collage sur tôles revêtues de peinture des garnitures rigides intérieures de pavillons.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

L'application des exigences de la présente spécification doit être indiquée sur les documents sous la forme suivante : LIAISON AVEC COLLE STL (S74 1100).

3.PRESCRIPTIONS GENERALES

Ces prescriptions sont celles de la norme technique B74 0100 "FOURNITURES DE PRODUITS DE LIAISON,... PRESCRIPTIONS GENERALES".

4.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Document s	CARACTERISTIQUES	Expressio n des Résultats	RESULTATS OU VALEURS	
			Min.	Max.
	4.1 CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION			
D55 1018	4.1.1 Masse volumique	g/cm ³	0,8	0,9
D55 1486	4.1.2 Extrait sec	%	21,5	23
D10 1145	4.1.3 Taux de cendres	%	-	1
	4.2 CARACTERISTIQUES D'APPLICATION			

COLLES POUR GARNITURES INT DE PAVILLONS	S74 1100	2/4
--	-----------------	-----

D55 1089	4.2.1 Consistance (buse n° 1)			
	- Sous 0,1 bar	g/min	19	21
	- Sous 0,3 bar	g/min	28	32
	- Sous 0,6 bar	g/min	53	61
D55 1384	4.2.2 Temps ouvert conventionnel (1)	s	110	150
D55 1384	4.2.3 Adhésivité maximale			
	- Sous condition (1)	daN/cm	0,13	-
	- Sous condition (2)	daN/cm	0,55	-
	(1) (2) : Conditions particulières (voir annexe).			

Document s	CARACTERISTIQUES	Expressio n des Résultats	RESULTATS OU VALEURS	
			Min.	Max.
	4.3 CARACTERISTIQUES MECANQUES			
D51 1485	4.3.1 Résistance au pelage à 90°			
	Avant vieillissement			
	- Après 10 minutes			
	- sous condition (3)	daN/cm	0,70	-
	- sous condition (4)	daN/cm	0,25	-
	- Après 24 heures			
	- sous condition (3)	daN/cm	0,90	-
	- sous condition (4)	daN/cm	1	-
D47 1165	Après vieillissement			
	- Selon MES D47 1165-N-7			
	- sous condition (3)	daN/cm	0,90	-
	- sous condition (4)	daN/cm	1	-
	- Selon MES D47 1165-N-14			
	- sous condition (3)	daN/cm	0,50	-
- sous condition (4)	daN/cm	0,70	-	
	4.4 CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
D55 1151	4.4.1 Résistance au fluage à chaud			
	T = 100 °C ; masse = 1 kg			
	- Sous condition (3)	Notation	Sans décollement et sans glissement Sans décollement et sans glissement	
	- Sous condition (4)	Notation		
D45 1238	4.4.2 Tachage des revêtements de garnissage (4)	Notation	Sans	
	(3) (4) : Conditions particulières (voir annexe).			